

SPEED BÉTON SANS MALAXAGE

Scellement de piquets, poteaux de clôtures, étendoirs

Sans outillage



Destination

- Béton prêt à l'emploi sans malaxage pour la réalisation de petits scellements de piquets, d'étendoirs, de bancs...

Consommation

- 1 sac de 25 kg pour un trou de 25 x 25 cm et de 20 cm de profondeur

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

- Sac de 25 kg

Supports admis

- Sol porteur et suffisamment compact

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

Contient du ciment : Le port de gants est conseillé pendant l'utilisation.

Préparation du support

Creuser un trou de taille suffisante pour sceller l'objet considéré (15 à 25 cm plus large que celui-ci).

Positionner l'objet à sceller à l'endroit voulu.

Humidifier les parois et le fond du trou avant application.

Application

Répartir Speed Béton autour de l'élément à sceller de façon homogène sur une hauteur de 20 cm maximum.

Répartir la quantité d'eau nécessaire à la surface à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme, soit environ 3,5 L d'eau par sac de 25 kg.

Ajuster le positionnement final et l'aplomb de l'objet à sceller dans les 5 minutes qui suivent.

Une fois l'eau absorbée, travailler la surface à la truelle soit en la lissant soit en créant une structure rugueuse si une couche supplémentaire doit être mise en place.

Si nécessaire, renouveler l'opération une fois que la couche précédente a commencé sa prise.

Le processus de durcissement du béton commence après 20 mn.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



Sol extérieur



Sans malaxage



Prise rapide



1 - Creuser un trou - Humidifier



2 - Verser le béton - Positionner l'objet



3 - Verser l'eau - 3,5 L par sac



Pour découvrir la vidéo de mise en oeuvre du Speed Béton, flashez ce QR Code



Edition 2013



105