

DATA 08/02/19

ARTICOLO DESIGN

SERIE HI-TECH - DESIGN

HISTORY MIX GRIP

FORMATO 10X10

Tono 50

Calibro 0

**DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL' ABRASIONE SUPERFICIALE PIASTRELLE SMALTATE
NF EN ISO 10545 parte 7 (ABRASIONE PEI)**

CLASSE	STADIO DI ABRASIONE Abrasion visibile dopo un numero di giri pari a	Campione N°1	Campione N°2	Campione N°3	Campione N°4	Campione N°5
0	100	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>
		non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>
1	150	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>
		non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>
2	600	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>
		non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>
3	750 - 1500	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>	visibile <input type="checkbox"/>
		non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>	non visibile <input checked="" type="checkbox"/>
4	2100 - 6000 - 12000	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>
		non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>
5	> 12000	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>	visibile <input checked="" type="checkbox"/>
		non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>	non visibile <input type="checkbox"/>

CLASSE U	U2 <input type="checkbox"/>	U2s <input type="checkbox"/>
	U3 <input checked="" type="checkbox"/>	U3s <input type="checkbox"/>

STADIO DI ABRASIONE PEI *Variazione visibile a giri :*

12000

CLASSIFICAZIONE

Classe di abrasione :

PEI 4

MACCHIE	Campione N°1	Campione N°2	Campione N°3	Campione N°4	Campione N°5
Verde cromo in olio leggero	5	5	5	5	5
Iodio (soluzione alcolica 13 gr/litro)	5	5	5	5	5
Olio di oliva	5	5	5	5	5
Blu di metilene (10 gr /litro)	5	5	5	5	5

legenda classificazione test di resistenza alle macchie

classe 5 : macchia rimossa con acqua calda (lasciata scorrere per 5 minuti)

classe 4 : macchia rimossa con spugna non abrasiva + agente detergente leggero a PH neutro (aix liquid)

classe 3 : macchia rimossa con azione meccanica + agente detergente forte a PH basico (cif ammoniacal)

classe 2 : macchia rimossa con solvente specifico

classe 1 : macchia non rimossa

DATA 23/09/15