

POUR RÉPARER ET SCELLER

# Ciment prompt

## Prise rapide

- Prise rapide
- Confection de bassins



OUTILS	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	TAUX DE GÂCHAGE	DURÉE DE VIE DU MÉLANGE	PRISE EXPRESS
	+ 30°C + 5°C	variable selon l'utilisation	2 minutes à 20°C	2 minutes

**DOMAINE D'EMPLOI** : Tous travaux de maçonnerie en neuf et rénovation. Réalisation ultra rapide des mortiers de scellement, réparation, décoration, restauration des façades et colmatage en milieu immergé en mur et sol, intérieur et extérieur.

**PRÉPARATION DU SUPPORT** : Les supports devront être sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports avant application.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE** : Mélanger à sec le ciment avec le sable, puis ajouter l'eau et remuer énergiquement.

**APPLICATION** : Appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.

Indication des ratios à respecter selon les applications :

**Pâte pure pour le calage, l'obturation des voies d'eau** :  
└ 3 volumes de ciment prompt pour un volume d'eau.

**Mortier pour le scellement, réparation et confection d'arêtes** :  
└ 2 volumes de ciment prompt + 1 volume de sable + 3/4 de volume d'eau.

**Mortier pour le positionnement de poteaux, le dressage grossier des murs** :  
└ 1 volume de ciment prompt + 1 volume de sable + 1/2 volume d'eau.

**Béton** :  
└ 2 volumes de ciment prompt + 1,5 volume de gravier + 1 volume de sable + 2/3 de volume d'eau.

**CONSOMMATION** : En fonction des conditions d'utilisation et des mélanges.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

**STOCKAGE** : 12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

CONSTRUIRE & RÉNOVER

MAPEI®



GAMME PEINTURE DÉCORATION