

## FICHE TECHNIQUE

### Effet métallique Cuivré et Doré

Références respectives : H6070 et H6080

#### DESIGNATION :

Les produits EFFET METALLIQUE ont été formulés avec un liant d'origine biosourcé pour protéger et donner un effet métallique au béton ciré et au Badistuc.

#### USAGE :

- ✓ Pour les bétons cirés COLORFrance en application murale ;
- ✓ Pour la protection de la gamme Badistuc COLORFrance (suivant le procédé d'application décrit à la suite) ;
- ✓ Pour la protection de tous les objets, meubles et supports divers (métal, bois, carton, plâtre, polystyrène, faïence, marbre...);
- ✓ Intérieur et extérieur.

#### PERFORMANCES :

EFFET METALLIQUE est un produit à base d'eau et formulé à partir d'un liant biosourcé. Il ne nécessite pas de primaire d'accroche. Il contient un bloqueur de rouille intégré.

#### COMPOSITION :

La résine est de type styrène acrylique anticorrosion D.T.M Polyuréthane biosourcé.

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Cuivrée ou Dorée
Aspect sec	Satin
Consistance	Onctueuse
Densité	1.00 – 1.18
Solvant	Eau
Rendement	
• Béton ciré	± 20 m <sup>2</sup> /125 mL
• Autres supports	± 12 m <sup>2</sup> /L
Temps de séchage	Au touché : 1h
COV	Valeur max 70 g/L

#### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :

Cette peinture est classée A+, suivant les nouvelles normes en vigueur (certificat n° 102612 / avril 2012).

#### TEINTES :

- Cuivrée

- Dorée

#### APPLICATION :

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C en respectant une hygrométrie inférieure à 70°C d'humidité relative. Bien mélanger les produits EFFET METALLIQUE avant utilisation.

Il est recommandé de faire des essais préalables avant la réalisation de grande surface.

#### 1 APPLICATION SUR BETON CIRE :

Application à l'éponge en une couche fine de façon circulaire sur la protection des bétons cirés COLORFrance :

- Défi Top
- Défi Protect

(Voir pour la réalisation des étapes antécédentes la fiche technique du béton ciré COLORFrance).

Les protections doivent être hors poussières et sèches.

#### 2 APPLICATION SUR BADISTUC

Etape n°1 : Appliquer le Badistuc suivant le procédé recommandé (voir Fiche technique correspondante).

Etape n°2 : Appliquer la protection Cire en gel Référence : 6036.

Etape n°3 : Appliquer à l'éponge en une couche fine de façon circulaire les produits EFFET METALLIQUE.

Toutes les étapes d'application doivent être réalisées hors poussières et en respectant les temps de séchage.

#### 3 APPLICATION SUR LES AUTRES SUPPORTS :

Les supports doivent être sains, secs, dégraissés, dépoussiérés et propres. Les supports brillants seront dépolis à l'aide d'un abrasif adapté.

Application à la brosse, au rouleau, à la patte de lapin polyester 6 mm.

#### CONSERVATION :

Stocker 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé.

#### CONDITIONNEMENT :

125mL

*AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.*

DEFI-HOULLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : [defi.h2c@colorfrance.fr](mailto:defi.h2c@colorfrance.fr)

[www.colorfrance.com](http://www.colorfrance.com)