

Description

L'ONDUMASTIC et L'ONDUMASTIC EXPRESS est un mastic bitumineux à froid sans vapeur nocive servant principalement de collage complémentaire des bandes de bardeaux sur elles-mêmes et des traitements de points singuliers de toiture. C'est un produit solvanté respectant les normes sanitaires et environnementales.

Domaine d'emploi

L'ONDUMASTIC et L'ONDUMASTIC EXPRESS* s'utilisent principalement en collage des éléments de bardeaux sur eux-mêmes et en traitement singulier de toiture type doublis et faitage reconstitué sous forme de noisettes ou cordon. Il peut être utilisé également pour combler certaines fissures sur éléments de bardeau et colmatage en réparation d'étanchéité de sortie de toiture (cheminée, chéneau.....)

*Formule spécifique pour utilisation en milieux humides

Caractéristiques générales

Caractéristiques	
Nature	Mastic bitumineux, polymères et résineux à base de solvant
Résiste à l'eau, à l'alcool, à la plupart des acides et bases dilués	
Consistance	Visqueuse, pâteuse
Couleur	Noir foncé
Conditionnement	Bidon de 1 kg et 5 kg et en Cartouche 310 ml (300 gr)
Durée de stockage*	Date limite sur emballage
Consommation	Voir détails dans mise en œuvre
Temps de séchage	Selon température et hygrométrie ambiante
Nettoyage des outils	Solvants pétroliers, White Spirit

Caractéristiques techniques

Données	VALEUR
Densité relative	1.25 g/l
Point d'éclair	34.00°C
Hydrosolubilité	Insoluble
Température de service	Mini 5°C
Viscosité	Pénétrabilité= 330 1/10 mm 25° C
VOC (g/l)	190

Mise en œuvre

ONDUMASTIC et ONDUMASTIC EXPRESS sont des colles s'appliquant à froid et destinés au collage des jupes de bardeaux entre elles en complément des points thermo collants déjà existants et sur le traitement des points singuliers de toiture (faîtage, arêtier, doublis, noue.....)

ONDUMASTIC et ONDUMASTIC EXPRESS doivent s'appliquer en quantité modérée à l'aide d'une spatule lorsque l'on utilise les bidons ou directement à l'aide de l'embout de la cartouche sous forme de noisette ou de cordon de colle continu selon les cas.

ONDUMASTIC EXPRESS est une formule spécifique pour utilisation en milieux humides.

Consommation :

En partie courante de la toiture : pour les pentes comprises entre 20 et 30 % collage complémentaire sous forme de noisettes en haut des échancrures : **110 gr/m²**

Traitement du doublis (démarrage à l'égout sur bande métallique) : **100 gr/ml**

Traitement du faîtage et des arêtiers : **200 gr/ml**

Précautions d'emploi :

ONDUMASTIC et ONDUMASTIC EXPRESS ne peut pas s'appliquer au- dessous de 5°C.

Stockage :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.

Ne pas fumer.

Pour autres précisions consulter la fiche de données de sécurité