



POUR COLLER

Colle en pâte Sol et mur

- Prête à l'emploi
- Supports neufs et rénovation en pièces humides : sols, murs et plans de travail
- Tous types de carreaux jusqu'à 40 x 40 cm





BLANC



CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE EN 12004
D2TE
ADHÉSIF SANS CIMENT POUR CARRELAGE

25 kg = 5 à 8 m²
5 kg = 1,5 m²



DOMAINE D'EMPLOI :

SOL INTÉRIEUR (Locaux classés P2 et E2 au plus)		MURS INTÉRIEURS (Locaux classés EB+ au plus)	
SUPPORTS ⁽¹⁾	TAILLE MAXI. DU CARREAU (cm x cm)	SUPPORTS ⁽¹⁾	TAILLE MAXI. DU CARREAU (cm x cm)
Dallage béton	33 x 33 ⁽²⁾	Enduits de ciment	25 x 30
Chapes flottantes	20 x 20	Plaques de plâtre cartonnées	25 x 30
		Carreaux de plâtre Enduits de plâtre	33 x 33 ⁽²⁾
(1) Les supports doivent être propres, plans, secs, sains, non fissurés et solides. - Âgés de plus d'1 mois pour les sols - Âgés de plus de 2 mois pour les bétons - Âgés de plus de 3 semaines pour les murs (enduit ciment) Les anciens carrelages doivent être nettoyés et dégraissés, les peintures poncées (2) À l'exclusion des carreaux de faible porosité (<3%). Exemple : grès cérame.		Béton	33 x 33 ⁽²⁾
		Anciens carrelages, peintures parfaitement adhérents et résistants	33 x 33 ⁽²⁾ Faience uniquement
		Panneaux de bois hydrofugés (CTB-H, CTB-X) (plans de travail de cuisines et salles de bains)	20 x 20 ⁽²⁾
		Kit protection à l'eau sous carrelage	40 x 40 ⁽²⁾

encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum après la pose du carrelage (48 heures minimum en sol). Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule T5 5 mm x 5 mm	Spatule C6 6 mm x 6 mm x 6 mm
Simple encollage	Jusqu'à 20 x 20	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage	Supérieur à 20 x 20	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

APPLICATION DE LA COLLE : Appliquer **Colle en pâte spéciale sol et mur** avec une spatule adaptée en ayant soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

PRÉCAUTION D'EMPLOI : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm. **Colle en pâte sol et mur** encore frais se nettoie à l'eau.

COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec **Colle en pâte sol et mur**. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double

STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. CRAINT LE GEL.