

MODULO


MY LIFE STYLE, MY DESIGN

COLLE EXTRA FLEX®



* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air des espaces clos, qui présentent un risque de toxicité en cas d'inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La forme de l'emballage:



MODULO COLLE EXTRA FLEX est une colle blanche à liant minéral, hautement adhérente, peu glissante et à longue durée d'ouverture, destinée aux murs intérieurs et extérieurs.

EAN: 5945763013872

Détails du produit

Dimensions (cm)	Consommation spécifique (kg/m ²)	Poids net/unité (kg)	Poids brut/unité (kg)
D = 28 H = 25	5*	15	15.5

* cela dépend de la taille des crans de la spatule et de la planéité du support

Palettisation

Nb de boîtes/couche	Nb de couches/palette STND	Nb de boîtes/palette STND	Hauteur de la palette STND (cm)	Nb de couches/palette DS	Nb de boîtes/palette DS
11	4	44	115	-	-

Caractéristiques

Température d'application (°C)	Temps de réglage (minutes)	Temps ouvert (minutes)	Temps de mise en service (minutes)
5 - 30	20	30	90

Données techniques

SR EN 12004 + A1: 2012	C2 TE S1
Déformabilité	≥ 2.5 mm et < 5 mm
Adhésion à la traction initiale	≥ 1 N/mm ²
Adhésion à la traction après chauffage	≥ 1 N/mm ²
Adhésion à la traction après immersion dans l'eau	≥ 1 N/mm ²
Adhésion à la traction après des cycles de congélation/décongélation	≥ 1 N/mm ²
Glissement	< 0.5 mm
Réaction au feu	E

Domaine d'application

Cette colle convient aux parements muraux décoratifs à base de ciment, au marbre, au granit, à la pierre naturelle de couleur claire, aux carreaux de céramique (de classe BI), à la mosaïque et à tout matériau de revêtement similaire.

Vous pouvez l'appliquer sur des supports à base de ciment : le béton, le béton léger/poreux, les enduits à base de ciment, les enduits à base de ciment et de chaux, les mortiers imperméabilisants à base de ciment. Il faut traiter les surfaces très poreuses, telles que les plaques de plâtre, à l'aide d'un apprêt d'acrylique. Le support doit avoir au moins 28 jours et les enduits doivent avoir une absorption moyenne.

MODULO COLLE EXTRA FLEX n'est pas adaptée aux supports tels que les revêtements muraux existants, le métal, le PVC, le bois et les panneaux de bois, le caoutchouc, les imperméabilisants à base de bitume, le plâtre, les panneaux composites avec des résines.

UTILISEZ LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDEES PENDANT L'INSTALLATION



OUTILS NECESSAIRES



Mode d'emploi

1. Préparation : La surface de pose doit être suffisamment rigide, entièrement sèche, exempte de poussière, d'huiles ou autres surfaces non adhésives, et aussi plane que possible. L'arrière des revêtements muraux doit être sec et exempt de poussière, d'huiles ou autres surfaces non adhésives.
2. Application : La température de pose doit être comprise entre +5°C et 30°C. Versez ~3,5 litres d'eau sur la poudre contenue dans le seau (15 kg) et mélangez jusqu'à obtenir l'homogénéité. Après 5 minutes, mélangez à nouveau afin d'éviter les grumeaux. Appliquez ensuite la colle fraîche en un lit continu à la fois sur le support et sur l'arrière du revêtement mural, puis nivelez à l'aide d'une spatule crantée à dents de 3 à 6 mm. Fixez les carreaux en les pressant contre le lit de colle jusqu'à atteindre la position désirée et en respectant la durée maximale d'ouverture (30 minutes). Vous pouvez ajuster les carreaux pendant 20 minutes après l'application.
3. Nettoyage : Vous pouvez nettoyer la colle humide à l'eau durant l'application. Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Durée de conservation et de stockage

18 mois à compter de la date de production, si stocké dans l'emballage d'origine, dans des locaux secs et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.