

Grosfillex®



GX POWER

COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE REVÊTEMENT PVC ALVÉOLAIRE

# GX POWER

## COLLE ACRYLIQUE DE HAUTE ADHÉRENCE, SPÉCIALE REVÊTEMENTS MURAUX PVC ALVÉOLAIRES

### Avantages

- Application simple et rapide directement à partir de la cartouche
- Sans odeurs, sans solvants, et 0% isocyanates et silicone
- Adhésivité initiale et finale élevée
- Viscosité réduite, extrusion facile à température ambiante
- Permet de rattraper les petites irrégularités du mur de +/- 4mm

### Domaines d'application

- Utilisée pour la pose de panneaux de revêtements muraux **PVC Alvéolaires**
- Adapté pour des produits dont le poids n'excède pas **2 kg/m<sup>2</sup>**
- Adapté pour des surfaces poreuses. Selon la surface, il peut être nécessaire **d'appliquer un primaire d'accroche**
- **Usage intérieur**

### Caractéristiques

- Base : **dispersion acrylique**
- Densité : **+/- 1,46g/cm<sup>3</sup>**
- Consistance : pâteux
- Couleur : blanc
- Rendement : **+/- 2m<sup>2</sup>**
- Température d'application : +5°C à +40°C - craint le gel
- Résistance à la température (après séchage complet) : **+5°C à +40°C**
- Temps d'ajustement à la pose : +/- 15mn
- Temps de prise définitive : 24 à 48h (selon T°C)

### Application

- Avant de démarrer le chantier, il est préférable de réaliser un test d'accroche.

#### 1 - Préparation des supports

- Ne pas appliquer la colle en-dessous de +5°C
- Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de graisse. Lors de travaux de rénovation, l'ancienne masse de collage, les restes de peinture et les couches non-porteuses doivent être éliminés complètement.
- L'un des 2 supports doit être absorbant. Dans le cas contraire, il est conseillé d'utiliser un primaire d'adhérence.
- Prétraiter les surfaces fortement absorbantes, poreuses et non résistantes à l'usure avec un primaire.

#### 2 - Encollage

- Déposer la colle sur le panneau, par plots ou en cordons, à l'aide d'un pistolet approprié. En aucun cas ne coller la surface complète.
- Appliquer le panneau au mur (repositionner si nécessaire)
- Presser fortement.
- Les rectifications sont possibles maximum 15 mn après l'encollage

#### 3 - Nettoyage

- La colle fraîche peut être éliminée avec un chiffon humide.
- Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation.
- La colle durcie ne peut être éliminée que manuellement.

### Précautions

- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact avec la peau, enlever le produit de la peau avec un chiffon ou un papier et laver les parties affectées à l'eau et au savon. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et contacter un médecin.
- Après ingestion, rincer la bouche et boire ensuite abondamment, ne pas faire vomir et demander d'urgence une assistance médicale
- Tenir hors de portée des enfants.

### Stockage et conservation

- **15 mois** dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec entre +5°C et +40°C - A protéger du gel

### Conditionnement :

- Cartouche de 310ml (450g)
- Carton de 12 cartouches

