

POUR COLLER

Colle en pâte Salle de bains

- Prête à l'emploi
- Spéciale pièces humides (salle de bains, douche, cuisine)
- Tous types de carreaux jusqu'à 40 x 40 cm



CONFORME À LA
NORME EUROPÉENNE
EN 12004
D2T
ADHÉSIF
SANS CIMENT
POUR CARRELAGE



BLANC



25 kg = 5 à 8 m²
15 kg = 3 à 5 m²
7 kg = 1 à 2,5 m²
3 kg = env. 1 m²



DOMAINE D'EMPLOI :

SUPPORTS ADMIS ⁽¹⁾	TAILLE MAXI. DES CARREAUX	MUR INTÉRIEUR (locaux classés EB+ au plus)
Enduit de ciment	25 x 30	OUI
Plaques de plâtre cartonnées	25 x 30	OUI
Carreaux de plâtre, enduits de plâtre	25 x 30	OUI
Béton	33 x 33	OUI
Béton cellulaire	33 x 33	OUI
Anciens carrelages, peintures peintures parfaitement adhérents et résistants	33 x 33 ⁽²⁾ Faïence uniquement	OUI
Panneaux de bois hydrofugés (CTB-H, CTB-X) (plans de travail de cuisines et salles de bains)	20 x 20	OUI
Kit protection à l'eau sous carrelage	40 x 40	OUI

(1) Les supports doivent être propres, plans, solides, non fissurés et secs.
- Âgés de plus de 2 mois pour les parois bétons
- Âgés de plus de 3 semaines pour les murs (enduit ciment)
Les anciens carrelages doivent être nettoyés et dégraissés, les peintures poncées.
(2) À l'exclusion des carreaux de faible porosité (<3%).
Exemple : grès cérame.

APPLICATION DE LA COLLE : Malaxer la colle avant application. Appliquer **Colle en pâte salle de bains** avec une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai minimum de 20 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec **Colle en pâte salle de bains**. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet.

L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum après la pose du carrelage. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud

CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule T5 5 mm x 5 mm	Spatule C6 6 mm x 6 mm x 6 mm
Simple encollage	Jusqu'à 20 x 20	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage	Supérieur à 20 x 20	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

PRÉCAUTION D'EMPLOI : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm. **Colle en pâte salle de bains** encore fraise nettoie à l'eau.

STOCKAGE : 24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à compter de la date portée sur l'emballage. CRAINT LE GEL.