



POUR COLLER

# Colle carrelage Grands carreaux

- Compatible tous planchers chauffants
- Spécial grands carreaux jusqu'à 100 x 100 cm
- Simple encollage pour la pose au sol



GRIS



CONFORME À LA  
NORME EUROPÉENNE  
EN 12004  
**C2ES1**  
MORTIER COLLE  
POUR CARRELAGE

**25 kg**  
**3 à 7 m<sup>2</sup>**

<b>OUTILS</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b>  + 30°C + 5°C	<b>TAUX DE GÂCHAGE</b>  6,5 à 7 litres	<b>DURÉE DE VIE DU MÉLANGE</b>  3 heures	<b>TEMPS OUVERT</b>  maxi. 30 minutes	<b>AJUSTABLE PENDANT</b>  30 minutes	<b>AVANT JOINTOIEMENT</b>  Mini. 24 heures
-------------------	---	--	--	---	--	--

## DOMAINE D'EMPLOI :

SUPPORTS ADMIS	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR
Chapes et dalles flottantes	OUI	OUI
Dallages sur terre-plein	OUI	OUI
Ragréage Sol Intérieur Haute Performance, Ragréage Sol Intérieur Fibré	OUI	
Plancher béton	OUI	OUI
Carrelage existant (parfaitement adhérent, soigneusement nettoyé et dégraissé)	OUI	
Chape anhydrite (après application de Primaire universel)	OUI	
Plancher chauffant eau chaude	OUI	
Plancher rayonnant électrique	OUI	
Dalle vinyle rigide	OUI	
Kit protection à l'eau sous carrelage	OUI	

**PRÉPARATION DU SUPPORT :** Les supports doivent être propres, plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur pourront être ragrésés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Les anciens revêtements (carrelage, dalle vinyle rigide) doivent être bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Les chapes anhydrites doivent être parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, appliquer **Primaire universel**. La pose sur planchers chauffants se fait sur supports froids après une première mise en chauffe. Puis attendre 2 jours après les travaux avant la mise en service du système.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE :** Dans un récipient contenant environ 6,5 à 7 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **Colle carrelage grands carreaux** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

**APPLICATION DU MORTIER COLLE :** Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

**POSE DES CARREAUX :** Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiment (48 heures sur ancien carrelage, peinture ou **Kit de protection à l'eau sous carrelage**).

**CONSOMMATION :** Elle dépend du format, du relief du carreau et de la spatule utilisée.

	Spatule C9 9 x 9 x 9 mm	Demi-ronde Ø 20 mm
Simple encollage	4,5 à 6 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>

**PRÉCAUTION D'EMPLOI :** La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

**STOCKAGE :** 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

