

NET-TROL®

DÉGRISEUR DÉTACHANT TOUS BOIS





DESCRIPTION

- Dégriseur et détachant, efficace aussi bien sur bois que sur pierre, ciment, plastique....
- Neutralisant après les produits AQUANETT*,
 DILUNETT®*, BACKWOOD DÉSHUILEUR*.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous les bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisaillés, sales, tachés tels que Mélèze, Douglas, Autoclaves, Ipé, Red Cedar.
- Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

PROPRIÉTÉS

- Ravive sans décolorer les bois grisaillés.
- Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille, d'efflorescence...
- Agit dès 15 minutes.
- Non agressif vis-à-vis du support.
- Rinçage à l'eau.

FORMAT	USAGE	MATÉRIEL
1L - 2.5L - 5L - 15L	Extérieur	Brosse - Rouleau - Pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau	
Odeur	Sans odeur	
Densité	1.08 ±0.05	
Viscosité	Gélifié	
Extrait sec	16% ±2	
Point d'éclair	Non classé inflammable	
Biodégradabilité (OCDE 301F-28 jours)	Facilement biodégradable	
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse à encoller. Airless (nous consulter). Brosse ou balai-brosse nylon à poils durs. Gants et lunettes de protection	
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer	
Rendement	5 à 10 m²/l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.	
Séchage & recouvrabilité	Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant l'avant l'application d'une finition. Ne pas dépasser 3 mois après traitement pour appliquer la finition.	
Nettoyage du matériel	À l'eau	
Stockage	Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine.	
	Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.	

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. Porter une attention particulière à la protection des surfaces métalliques.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud

CONSEIL DE PRO

Lors du traitement d'une surface verticale, préférer travailler du haut vers le bas, surtout au moment du rinçage. Un bon rinçage est primordial pour optimiser la qualité de la finition

APPLICATION

- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer généreusement du NET-TROL® 200 sur la surface avec un pinceau, brosse ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes. Réhumidifier ci-nécessaire, le produit ne doit jamais paraître sec.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou nettoyeur basse pression.
- Renouveler l'application si nécessaire.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de note produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France Tél +33 (0)1 60 86 48 70 Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.owatrol.com

Notre département technique répond à vos questions au +33 (0)1 60 86 48 70