



## Fiche Technique produit

# Diluant synthétique Nouvelle formule





#### Propriétés:

Le Diluant synthétique Onyx permet de diluer les peintures synthétiques, glycérophtaliques et alkydes (à l'exception des peintures cellulosiques), ainsi que de préparer apprêts et sous-couches

Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet.

#### Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide
Odeur : caractéristique
Densité relative (20°C) : 0,831 +/- 0,010
Point d'éclair : 29°C
pH (20°C) : non concerné

• Viscosité ......: < 7 mPa.s (40°C)

CODE	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C08050106N	3183940321187	6X1L	126 cartons
C08050503N	3183940521211	3X5L	48 cartons

#### Mode d'emploi :

**Dosage:** se reporter aux indications figurant sur le mode d'emploi de votre peinture.

Utiliser le nettoyant pour matériel de peinture Solvapeint Onyx pour récupérer votre matériel après utilisation.

Pour les peintures cellulosiques, utiliser le **Diluant cellulosique Onyx**.

### <u>Précautions d'emploi / Informations réglementaires :</u>

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les mentions de danger/phrases de risque, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site <u>www.quickfds.com</u> : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

<u>Important</u>: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.