

Lissage

Enduit de lissage en poudre

Enduit de lissage en poudre


SUPPORTS

Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment, ...



LES + PRODUITS

Ponçage facile
Excellente glisse





Lissage

Enduit de lissage en poudre

MISE EN ŒUVRE

Matériel.....Couteau à enduire / lame à enduire.

Préparation1/ Préparer le support en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur. Poncer ensuite les aspérités puis dépoussiérer.
2/ Préparer l'enduit en introduisant progressivement la poudre dans l'eau. Veillez à bien respecter les proportions de gâchage.
3/ Appliquer l'enduit directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire. Pour un lissage plus rapide, prenez une lame à enduire plus large.

Taux de gâchage2,5 L d'eau pour 5 kg de poudre.

Conditions.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

Recouvrement24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Définition.....Enduit en poudre délayable à l'eau.

CouleurBlanc.

Caractérisation.....(NF T 36-005) : famille III - classe 3.

Classification.....(EN 16566) : G3S2VOWOAOOCORO.

Densité.....1,2 1% - pH : 9 0,5.

Composition.....Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

Classement au feu.....a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

Directives C.O.V......Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr

Conditionnement	Code EAN	Quantité
5 kg	3496250459144	Carton de 4 sacs