

# ENDUIT MANUEL

# PATE



## ENDUIT DE LISSAGE FIN



### ► DESTINATION DU PRODUIT

- Enduit de lissage, prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture soignés ( finition mate ou satinée) ou pose de revêtements muraux légers
- Application manuelle
- Utilisation en intérieur, murs et plafonds
- Idéal pour masquer les légères imperfections des supports

### ► LES POINTS FORTS

- Bien adapté aux petits travaux de rénovation
- Grande facilité de lissage
- Temps ouvert important
- Film fin et blanc
- Ponçage facile
- Très faible teneur en C.O.V.(composés organiques volatiles)

*Le talent  
prêt à l'emploi*

# OPTIROC

**OPTIROC SA**

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1  
Tél. 04 66 28 00 20 - Fax 04.66.27.15.40

## ENDUIT MANUEL

# PÂTE



FT lissage pâte V 3 juin 2011  
Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l'utilisateur le domaine d'emploi du produit. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique au chantier. Dans tous les cas, se conformer aux prescriptions des DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.



# OPTIROC

### ► SUPPORTS

- Les fonds devront être sains, secs, solides, propres et préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur au moment des travaux
- Béton banché
- Plaques de plâtre à parements cartonnés
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l'aide d'enduits de peintre, d'enduits de ciment ou de ragréage
- Anciennes peintures
- Autres supports, nous consulter

### ► MISE EN OEUVRE

- **Préparation** : Malaxer le produit
- **Matériel** : Lame à enduire, couteau de peintre
- **Nettoyage** : A l'eau après emploi
- **Conditions** : Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%
- **Épaisseur d'application** : Maximum 1mm par passe
- **Consommation** : 0,5 à 1,5 kg/m<sup>2</sup> selon nature du support
- **Recouvrement** : Attendre le séchage total

### ► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Définition** : Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse
- **Couleur** : Blanc
- **Caractérisation** : Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2
- **Classification** : Conforme à norme AFNOR NF-T 30-608  
Codification selon AFNOR NF-T 30-608 : G<sub>3</sub>E<sub>5</sub>S<sub>2</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>
- **Densité** : 1,75 +/- 1%
- **pH** : 9 +/- 0,5
- **Composition** : Liants cellulosique et acrylique, charges minérales sélectionnées, additifs.
- **Directives C.O.V** : Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140g/l à partir du 1/1/2010  
Ce produit contient au maximum 0,15g/l de C.O.V.
- **Hygiène/Sécurité** : Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)
- **Conditionnement** : Seaux plastique de 1,5kg, 4kg et 15kg
- **Stockage** : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert.  
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs (30°C)

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1  
Tél. 04 66 28 00 20 - Fax 04.66.27.15.40