



ENDUIT DE REBOUCHAGE SECHAGE RAPIDE en Pâte

Description du produit	Enduit de rebouchage, prêt à l'emploi destiné au rebouchage et réparation de supports abîmés intérieurs et extérieurs
Qualités (points +)	Pâte prête à l'emploi Facile à poncer Intérieur / Extérieur Rebouche trous et fissures des murs jusqu'à 1 cm
Type de supports	Supports sains, propres et secs : plâtre et plaques de plâtres, ciment, parpaings, briques, bois
Préparations et Mise en œuvre	<p>Toute surface à enduire doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée</p> <ul style="list-style-type: none">• Creuser les fissures avec un grattoir et éliminer toutes les parties non adhérentes.• Brosser et dépoussiérer soigneusement.• Humidifier légèrement la partie à reboucher avec une éponge pour une meilleure adhérence.• Bien malaxer le produit à l'intérieur du tube avant application <p><u>Mise en œuvre :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Bourrer les fissures et les trous.• Egaliser en croisant avec la spatule• Laisser sécher 1h30 avant ponçage.• 2 heures après l'application, la surface peut être peinte ou recouverte d'un enduit de finition ou d'un papier peint.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none">• Pour un rendu impeccable, appliquer l'ENDUIT FINITION POLYFILLA avant la mise en peinture ou pose de revêtement mural• Retirer l'excès d'enduit avant séchage complet afin de limiter le ponçage.• A l'extérieur, recouvrir l'enduit de 2 couches de peinture.
Matériel d'application	Grattoir et brosse pour préparer, Spatule pour appliquer Papier de verre, cale à poncer ou ponceuse électrique pour égaliser
Nettoyage du matériel	A l'eau
Caractéristiques du produit	Taux de mélange : Pâte prête à l'emploi Couleur : Blanc Temps de séchage avant ponçage à 20°C et 60% d'humidité relative : 2 à 3 heures Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative : 6 heures
	Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité



Épaisseur maximale : 1 cm par application

Recouvrable par : tout type de peinture monocomposante et revêtements muraux légers

Réglementaire

Emission dans l'air intérieur * : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

Sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0806 807 001