



# FICHE TECHNIQUE

Date d'établissement :  
27/10/2009  
Date de mise à jour :  
06/09/2022  
Version : 05

## ENDUIT FIN À LA CHAUX

### DOMAINES D'UTILISATION :

Enduits d'accroche ou de décoration. Intérieur, extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES :

Sain, naturel, respirant, facile à appliquer.

**Enduit fin à la chaux n°1** : granulométrie fine (environ 0.6 mm)

**Enduit fin à la chaux n°2** : granulométrie moyenne (environ 0.8 mm).

### COMPOSITION :

Chaux aérienne, sable, poudre de marbre. Adjuvants : 1%.

### TEINTES :

Blanc, allegro, cadence, canon, concerto, harmonie, lento mélodie, mesure, opéra, octave, requiem, rhapsodie, sonate, symphonie, variation.

Il est aussi possible de créer des teintes avec nos pigments.

### MATÉRIEL :

Platoir, spatule, malaxeur.

### SUPPORTS :

Idéalement, le support doit être sec, sain, propre et non farinant. **Enduit fin à la chaux** ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

- **Sur les supports standards** (plaque de plâtre, plâtre, Fermacell, enduit de ciment, béton, anciennes peintures, etc.) : appliquer notre **Sous-couche granitée** pour garantir l'accroche. Passer impérativement deux couches de notre **Sous-couche granitée** sur les supports présentant des différences de porosité dues par exemple à des bandes à joint ou de l'enduit de rebouchage.

Appliquer **Enduit fin à la chaux** lorsque la sous-couche est sèche. Environ 6 à 12H

- **Sur les supports respirant** (enduit de chaux, enduit de terre, etc.) : humidifier les supports puis appliquer directement **Enduit fin à la chaux**.

- **En extérieur :**

Première couche appliquer TRADINAT

Deuxième couche Enduit fin à la chaux

Troisième couche possibilité de faire un badigeon avec BADISTUC

### PRÉPARATION :

Ajouter 3.5 litres d'eau pour 10 kg d'**Enduit fin à la chaux**.

Mélanger 5 minutes à l'aide d'un malaxeur. Laisser reposer.

Ajuster l'eau à votre convenance.

### APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Température de la pièce : 10°C à 30°C. Appliquer au platoir ou à la spatule en couche fine d'environ 2 mm d'épaisseur pour l'**Enduit fin à la chaux n°1** et jusqu'à 5 mm d'épaisseur pour l'**Enduit fin à la chaux n°2**.

### ASPECTS DE FINITION :

**Aspect lissé** : dès que le produit perd de sa brillance, serrer à l'aide du platoir (ferrer).

**Aspect structuré** : appliquer au platoir inox une couche fine de façon aléatoire.

**Aspect travertin** : appliquer au platoir inox une couche d'enduit : environ 2mm. Laisser sécher plus ou moins 6 heures. Puis appliquer au platoir inox une 2ème couche plus fine. Dès que le produit perd de sa brillance, griffer l'enduit avec une spatule perpendiculairement au mur (90°). Travailler sur des longueurs de 60 à 80cm. Puis revenir serrer le décor au platoir inox à l'horizontale. Laisser sécher 24h.

Un stuc ou un badigeon peut être réalisé sur **Enduit fin à la chaux** sec.



# FICHE TECHNIQUE

Date d'établissement :  
27/10/2009  
Date de mise à jour :  
06/09/2022  
Version : 05

## ENDUIT FIN À LA CHAUX

### RENDEMENT :

- Environ 1.kg par m<sup>2</sup> par mm épaisseur (10m<sup>2</sup>avec 10kg d'Enduit fin à la chaux n°1).
- Environ 2.5 kg par m<sup>2</sup> (4 m<sup>2</sup> avec 10 kg d'Enduit fin à la chaux n°2).

### DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à la présence de chaux. Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

### CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais. Se conserve plusieurs mois après utilisation si le produit est recouvert d'eau et le couvercle fermé.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.