



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 27/10/2009

Date de mise à jour : 04/03/2010

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT FIN À LA CHAUX

DOMAINES D'UTILISATION :

Neuf ou rénovation.
Enduits d'accroche ou de décoration.
Intérieur -extérieur.

CARACTÉRISTIQUES :

Sain, naturel, facile à colorer, facile à appliquer.

Enduit Fin A La Chaux N°1 : granulométrie fine (environ 0.6 mm)

Enduit Fin A La Chaux N°2 : granulométrie moyenne (environ 0.8 mm).

COMPOSITION :

Chaux aérienne, sable, poudre de marbre,
Prédose ST.

TEINTES :

Blanc. Il est aussi possible de créer des teintes avec nos pigments.

SUPPORTS :

• **En intérieur :**

Supports fermés sur lesquels notre **Sous Couche Acrylique Granitée** a été appliquée.
Supports ouverts (enduit dégrossi, support minéral type béton cellulaire, brique, Fermacell) humidifiés s'ils sont absorbants.

• **En extérieur :**

L'**Enduit Fin A La Chaux** s'applique en couche de finition (dernière couche d'un enduit extérieur tri-couche) avant un badigeon.

Privilégier notre **Enduit NHL** pour l'extérieur.

PRÉPARATION :

Ajouter 2 litres d'eau pour 5 kg d'**Enduit Fin A La Chaux** sec.

Laisser reposer.

Pour créer des teintes avec nos pigments, un ton soutenu est obtenu avec 100 g de pigment environ par kg **Enduit Fin A La Chaux** sec.

Au-delà un phénomène de farinage peut apparaître.

Certains pigments (oxydes et quelques mélanges) peuvent laisser des traces de couleur plus vive (fusées). Pour diminuer ce risque, il est recommandé de préparer une pâte pigmentaire. Pour réaliser cette pâte pigmentaire, il faut malaxer la totalité du ou des pigments avec une partie de l'eau de gâchage et quelques gouttes d'agent mouillant. Plus cette pâte sera travaillée avant de la mélanger à l'**Enduit Fin A La Chaux** plus le risque de fusées sera diminué.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Appliquer au plateau, au couteau à enduire ou à la truelle en couche fine d'environ 2 mm d'épaisseur pour l' **Enduit Fin A La Chaux N°1** et jusqu'à 5 mm d'épaisseur pour l' **Enduit Fin A La Chaux N°2**.

ASPECTS DE FINITION :

Brut de plateau, serré, frotté fin, etc.

Un stuc ou un badigeon peut ensuite être réalisé.

RENDEMENT :

- 4 m² pour 5 kg d'**Enduit Fin A La Chaux N°1** environ.
- 2 m² pour 5 kg d'**Enduit Fin A La Chaux N°2** environ.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 27/10/2009

Date de mise à jour : 04/03/2010

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Irritation éventuelle liée à la présence de chaux.

Lors de la manipulation de poudre, il est recommandé de travailler dans un endroit aéré et de porter un masque anti-poussière pour

prévenir toute irritation due à une inhalation importante.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.h2c@orange.fr
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE. 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS