



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 24/03/2015

Date de mise à jour : 24/03/2015

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

STUCKI

DOMAINES D'UTILISATION :

Stucco et tadelackt en décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES :

Sain, naturel, respirant.

Prêt à l'emploi, facile à appliquer.

COMPOSITION :

Chaux aérienne, farine de marbre, talc. Adjuvants : 3% dont caséine.

TEINTES :

Blanc cristal, Malakite, Opale, Pierre de lune, Pierre de soleil et Topaze.

MATÉRIEL :

Platoir inox à angles arrondis et spatule. Malaxeur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Idéalement, le support doit être sain, sec et propre.

- **Sur les supports standards** (plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures, etc) : appliquer deux couches de notre **Sous-couche acrylique universelle** pour garantir l'accroche.
- **Sur les supports respirants** (enduit de chaux, enduit de terre, etc) : humidifier les supports et attendre que l'eau ne brille plus en surface avant d'appliquer **STUCKI**.
Sur Fermacell, appliquer une couche d'**Enduit fin à la chaux ou Antalys** et laisser sécher avant d'appliquer **STUCKI**.

Le stuc s'applique de préférence sur supports plans, sans grain ni relief trop prononcé. Si le support n'est pas assez fin, il est préférable d'appliquer une couche d'**Enduit fin à la chaux ou Antalys** avant pour faciliter l'application du stuc.

PRÉPARATION:

Le **Stucki** est prêt à l'emploi.

Mélanger environ 5 minutes à l'aide d'un malaxeur.

Pour créer de nouvelles teintes, un ton moyen est obtenu avec 30 g de pigment par kg de **Stucki**. Il correspond aux teintes à 12% de notre nuancier.

Au-delà de 70 g de pigment, un phénomène de farinage peut apparaître.

Certains pigments (oxydes et quelques mélanges) peuvent laisser des traces de couleur plus vive (fusées). Pour diminuer ce risque, il est recommandé de préparer une pâte pigmentaire. Pour réaliser cette pâte pigmentaire, il faut malaxer la totalité du ou des pigments avec une partie de l'eau de gâchage et quelques gouttes d'agent mouillant. Plus cette pâte sera travaillée avant de la mélanger à **STUCKI** plus le risque de fusées sera diminué.

Coloration en machine à teinter : réalisable avec essai préalable, nous consulter.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir inox ou à la spatule en couche très fine.

La deuxième passe est appliquée lorsque la première est sèche ou a fresco.

La deuxième couche est ferrée pour lui donner son brillant lorsque le produit n'est plus malléable mais pas encore sec. Procéder alors par petits mouvements en appuyant sur l'extrémité du platoir avec une main. Cette action donne son brillant au stuc.

Un aspect très marbré, veiné peut être obtenu si la première couche contient des reliefs (les arrêtes seront poncées avec un papier très fin après 24 heures de séchage avant d'appliquer la seconde couche).

Un aspect plus fondu sera obtenu avec une première couche la plus plane possible.

ASPECTS DE FINITION :

- **Le Stuc** : brillante et lisse, plus ou moins marbrée.
- **Le Tadelackt** : brillante et lisse, plus ou moins marbrée. **STUCKI** est appliqué comme un stuc puis traité avec notre **Savonite** ou avec du **Savon noir**.
- **Le Marmorino** : il est obtenu en appliquant successivement notre **Enduit fin à la chaux n°2** puis n°1 puis **STUCKI**



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 24/03/2015

Date de mise à jour : 24/03/2015

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

Il est possible de recouvrir le stuc ou le marmorino avec notre **Cire Carnaubex** pour augmenter la tenue, la protection et soutenir la teinte. Notre **Savon Noir** accentue aussi le brillant et protège l'enduit.

RENDEMENT :

Environ 0.5 kg par m².

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré et porter des protections pour prévenir toute irritation due à la présence de chaux.

Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

ENTRETIEN :

Ne pas utiliser de produit détergent acide.

Une couche de cire ou de savon noir peut être appliquée de temps en temps.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

Se conserve plusieurs mois après utilisation si le produit est recouvert d'eau et le couvercle fermé sauf pour les teintures Glycine, Figue et Pervenche.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.h2c@orange.fr
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE. 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS