



# SEMIN 99.

## ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR

- + SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES
- + 500 FOIS MOINS DE COV QUE LE SEUIL A+
- + BONNE GLISSE ET PEU DE RETRAIT

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour travaux de rebouchage (trous, fissures, saignées) en intérieur sur murs et plafonds.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Poudre de marbre, plâtre naturel, amidon, cellulose, gélatine et argile.

Ne contient pas de résine synthétique.

La pâte est de couleur blanc cassé.

### SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Béton cellulaire.
- Brique.
- Terre cuite.
- Enduit ciment.
- Enduit plâtre.

### REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier peint ou murale.

### DOCUMENTS A CONSULTER.

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35° C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Ouvrir correctement les fissures.

### TAUX DE GÂCHAGE.

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre.

Soit 2,5 L d'eau par sac de 5 kg et 7,5 L par sac de 15 kg et 0,75 L par sachet de 1,5 kg.

Plus la quantité d'eau de gâchage est faible, moins le produit fera de retrait.

### APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

Épaisseur d'application : jusqu'à 2 cm par passe.

### TEMPS DE SÉCHAGE.

De 8 à 12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

### CONSOMMATION.

1 kg/m<sup>2</sup>/mm épaisseur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 30 minutes.

Adhérence : conforme à NF T 30 608.

### CONDITIONNEMENT.

Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

Sachet de 1,5 kg.

### STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.


### COMPOSITION.

99,2% de matières premières d'origine naturelle : plâtre naturel, poudre de marbre, amidon, cellulose, gélatine, argile.

0,8 % d'éther de cellulose.

0 % de résines synthétiques.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur le site [www.inies.fr](http://www.inies.fr)



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



SÉCHAGE 8-12 H



TEMPS DE PRISE 1/2 H

# SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

[www.semin.com](http://www.semin.com)



FABRIQUÉ EN FRANCE

