

ENDUIT UNIVERSEL 2 en 1 en Pâte

Description du produit Enduit de réparation, de rebouchage et de lissage, des supports intérieurs et extérieurs

Qualités (points +) Intérieur / Extérieur
Rebouche et lisse
Excellente adhérence sur de nombreux supports
Recommandé pour les pièces humides

Type de supports Supports sains, propres et secs : polystyrène, crépis-ciment, crépis-peinture, carrelage mural, béton, ciment, parpaings, briques, plâtre, plaques de plâtres, bois...

Préparations et Mise en œuvre Toute surface à enduire doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée

- Creuser les fissures
- Brosser et dépoussiérer soigneusement.
- Bien malaxer le produit à l'intérieur du tube avant application
- Le support doit être dépoussiéré, sec et sain



Mise en œuvre :

- Bourrer les fissures et les trous.
- Egaliser en croisant avec la spatule
- Travailler par couche de 4 mm d'épaisseur.
- Laisser sécher 4 heures avant ponçage

Conseils d'application

- Traiter les fonds poudreux ou très absorbants avec le FIXATEUR DE FONDS POLYFILLA
- Pour un fini parfait pour une peinture brillante, appliquer ensuite l'ENDUIT GRAS A LAQUER POLYFILLA
- Retirer l'excédent d'enduit avant séchage afin de limiter le ponçage

Matériel d'application Grattoir et brosse pour préparer, Spatule pour appliquer

Nettoyage du matériel A l'eau

Caractéristiques du produit Taux de mélange : Pate prête à l'emploi

Couleur : Blanc

Temps de séchage avant ponçage à 20°C et 60% d'humidité relative : 4 heures

Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative : 4 heures

Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité



Épaisseur maximale : 4 mm par application
Recouvrable par : tout type de peinture monocomposante et revêtements muraux légers

Réglementaire

Emission dans l'air intérieur * : B

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

Sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0806 807 001