


MODÈLE	SMARTY BEIGE		
FORMAT	25X50		
PHOTO (seulement à titre indicatif)			
PRODUIT	ÉMAILLÉ. Group Bill		
<u>DESCRIPTION DE L'ESSAI</u>	<u>VALEUR DU TEST</u>	KERATILE	<u>NORME</u>
DÉTERMINATION ABSORTION D'EAU	> 10%	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-3
CHARGE MÉCANIQUE	> 600 N	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-4
DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION	> 12N/mm2	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-4
RÉSISTANCE À L'ABRASION	Classe et nombre de tours	Non applicable	UNE-EN-ISO 10545-7
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	Requis	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-11
DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU GEL	Méthode disponible	Non applicable	UNE-EN-ISO 10545-12
RÉSISTANCE CHIMIQUE (Produits ménagers et de piscine)	Minimum GB	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-13
RÉSISTANCE AUX TÂCHES	Minimum classe 3	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-14
RÉSISTANCE AUX ACIDES	GHA	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-13
RÉSISTANCE AUX SOLUTIONS ALCALINES	GHA	Conforme	UNE-EN-ISO 10545-13
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE	Méthode disponible	Non applicable	UNE-ENV 12633:2003
DURETÉ MOHS	Minimum 3	Conforme	EN 101