



POUR JOINTOYER

Joint souple large

- Spécial terrasses et extérieur
- Compatible tous planchers chauffants
- Pour carrelages et parements de tous formats et de tous types

25 kg
5 kg
2,5 kg

BLANC

GRIS



PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire (carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,...), les fonds de joints seront humidifiés quelques heures avant l'application. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l'humidité lors de l'application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant la quantité d'eau propre : 3,3 litres pour 25 kg, 0,7 litre pour 5 kg ou 0,35 litre pour 2,5 kg, verser la poudre en agitant avec un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Le délai d'utilisation de la gâchée est de 2 heures maximum.

Remarque : la quantité d'eau de gâchage peut être adaptée afin de faciliter l'application. Toutefois, une quantité d'eau de gâchage excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

APPLICATION DU JOINT

Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en caoutchouc. Éliminer l'excédent de **JOINT SOUPLE LARGE** en raclant les carreaux, avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne pas creuser les joints. Dès raidissement du mortier, lisser les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide. Il est conseillé de réaliser un essai préalable pour vérifier que l'aspect obtenu correspond au résultat attendu.

CONSOMMATION

FORMAT DU CARREAU	EPAISSEUR DU CARREAU	LARGEUR DU JOINT	RENDEMENT PAR ALUPACK DE 2,5 kg	RENDEMENT PAR ALUPACK DE 5 kg	RENDEMENT DE 25 kg
20 x 20 cm	8 mm	4 mm	4 m ²	8 m ²	40 m ²
30 x 30 cm	8 mm	6 mm	6 m ²	12 m ²	60 m ²
40 x 40 cm	8 mm	6 mm	6 m ²	12 m ²	60 m ²
50 x 50 cm	8 mm	6 mm	6 m ²	12 m ²	60 m ²
60 x 60 cm	10 mm	6 mm	6 m ²	12 m ²	60 m ²

*Lors de la manutention, du malaxage et de l'application comparé aux mortiers colles classiques MAPEI.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans certains cas (jointoiment de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s'avérer difficile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiment de carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter le grillage du mortier. A l'extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier. La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. **JOINT SOUPLE LARGE** encore frais se nettoie à l'eau. Ouverture au passage après 24 heures minimum. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

STOCKAGE

12 mois en sac de 25 kg et 24 mois en sac de 5 et 2,5 kg en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

