

LASURE BOIS

INTERIEUR EXTERIEUR



Lasure de protection transparente de finition ou multicouches à base de résine

- Imprégnation et finition
- Résistance aux UV et intempéries
- Tous types de bois (sauf Iroko et Western Red Cedar)

DOMAINE D'APPLICATION

Domaine d'emploi	Extérieur / Intérieur. Lasure pour bois de menuiseries de bâtiment, de charpentes, de bardages, de clôtures.
Subjectiles	Bois et matériaux dérivés du bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux NF D.T.U 59.1. (NF P 74-201-1 et 2).

CARACTERISTIQUES

Classification:	AFNOR, Famille I – Classe 4a.
Liant :	Résine alkyde.
Pigment :	Oxydes de fer transparents solides à la lumière.
Solvant :	Hydrocarbures aliphatiques.
Degrés de brillant :	Brillant spéculaire final : 25-35 GU valeur à 60° selon la norme NF EN ISO 2813. Satiné.
Densité moyenne :	0,92 ± 0,05
Extrait sec en poids :	47 % ± 2
Extrait sec en volume :	41 % ± 3
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) :400g/l (2010). Ce produit contient au maximum 399 g/l.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
Bases	Base TU et 3 teintes transparentes prêtes à l'emploi : incolore, chêne clair et chêne foncé. Toutes les teintes sont miscibles entre elles.
Mises à la teinte	Teintes réalisables à partir de la base TU avec le système machine à teinter SIKKENS. Nous déconseillons l'usage de teintes prêtes à l'emploi et réalisées sur une machine à teinter sur un même chantier.
Outils	Brosse en soie ou spéciale lasure, rouleau microfibras 8-14 mm. Ne pas appliquer au pistolet. Prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi et en cours d'utilisation.
Nettoyage des outils	White spirit ou diluant synthétique aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : impression environ 14 - 16 m ² /litre, finition environ 18m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Hors poussière : environ 3 heures. Sec au toucher : environ 8 heures. Recouvrable : environ 24 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2). Exécution des travaux avant mise en lasure pour rendre le support apte à l'application d'une lasure alkyde. En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR. En extérieur, appliquer par une température comprise entre + 5°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 80 % HR.
Recommandations importantes	Ne jamais traiter des bois imprimés à l'huile. Les systèmes en lasures entièrement incolore sont proscrits en extérieur par le NF DTU 59-1 (NF P 74-201). La LASURE BOIS INTERIEUR EXTERIEUR teinte incolore est utilisable en système complet uniquement en intérieur et lors d'entretien d'un système teinté en bon état en intérieur et extérieur. Sur menuiseries (portes, fenêtres), s'assurer du complet séchage avant fermetures des ouvertures. Les teintes très claires vieillissent plus rapidement que les teintes soutenues. Sur bardage, la première couche de lasure doit être obligatoirement appliquée sur les deux faces et tranches conformément aux prescriptions des NF DTU 59-1 et NF DTU 41-2. Ne pas appliquer sur des bois contenant des substances anti-siccatives comme l'IROKO. Ne pas appliquer sur WESTERN RED CEDAR. Sur bois tendre bien travailler le produit pour une bonne répartition. En présence d'anciennes lasures même très usées faire impérativement un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire Le degré de brillant peut varier en fonction de la teinte.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

SYSTEMES D'APPLICATION

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

Travaux neufs :

3 couches **LASURE BOIS INTERIEUR EXTERIEUR**

Sur bois tendre bien travailler le produit pour une bonne répartition.

Travaux d'entretien :

Ancien fond de lasure bien adhérent et en bon état

Retouche ou une couche générale **LASURE BOIS INTERIEUR EXTERIEUR**

2 couches **LASURE BOIS INTERIEUR EXTERIEUR**

Ancien fonds en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles

Après remise à nu du subjectile se reporter aux systèmes « travaux neufs ».

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154