



POUR CONSTRUIRE

Mortier colle béton cellulaire

Montage des blocs et carreaux

- Pose directe sur carrelage
- Ragréage
- Montage brique de verre

25 kg
5 kg

GRIS

 MUR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR	 OUTILS	 TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 30°C + 5°C	 TAUX DE GÂCHAGE variable selon le conditionnement	 DURÉE DE VIE DU MÉLANGE 2 à 3 heures	 TEMPS OUVERT 10 minutes	 DÉLAI D'AJUSTABILITÉ 30 minutes maxi.	 DÉLAI DE RECOUVREMENT 24 heures
--	---	--	--	---	--	---	--

DOMAINE D'EMPLOI

Montage en intérieur et extérieur de maçonneries et cloisons en béton cellulaire.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les éléments de maçonnerie doivent être stables, solides, propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi que toutes substances pouvant nuire à l'adhérence, telles que graisses, huiles, poussières...). Les blocs doivent être humidifiés s'ils sont très poreux et/ou s'ils sont utilisés par temps chaud. Une humidification est également conseillée avant d'effectuer un ragréage.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre, verser 5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg ou 1,1 litres d'eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique à rotation lente, pendant 1 à 2 minutes puis remalaxer avant l'utilisation. La gâchée est utilisable pendant 2 à 3 heures à + 20°C. Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé par temps froid.

APPLICATION DU MORTIER COLLE

Pour le montage des blocs, appliquer **MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE** avec une spatule crantée afin d'obtenir une épaisseur finale d'environ 3 mm sur la partie supérieure des blocs en place et sur la tranche des blocs à positionner. L'application est facilitée par l'utilisation de spatules crantées de la même largeur que les blocs. N'étaler **MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE** que sur une surface pouvant être recouverte dans un délai de 10 minutes (temps ouvert à + 20°C). Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé par temps froid. Le délai d'ajustabilité après mise en place d'un bloc est de 5 minutes à + 20°C. Pour le ragréage des cloisons : appliquer **MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE** à la lisseuse, en épaisseur maximale de 10 mm. Après quelques minutes, il est possible de réaliser la finition à l'aide d'une taloche éponge. Afin d'assurer un bon transfert sur le support, il est conseillé d'appliquer une première passe de **MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE** tirée à zéro, et de ragréer ensuite en exerçant une pression avec la lisseuse afin d'assurer la parfaite adhérence du mélange au support. Le ragréage peut être recouvert après 24 heures à + 20°C. Pour la réparation : Mélanger 1 volume de sable fin et propre avec 2 volumes de **MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE** et appliquer à la lisseuse ou à la truelle. Laisser sécher 24 heures à + 20°C avant recouvrement.

CONSUMMATION

Montage de blocs de 20 cm de haut.

Épaisseur du bloc (cm)	7	12,5	15	20	25	30
Rendement (m ² par sac de 25 kg)	8	5,5 à 8	4,5 à 6	3,5 à 5	2,5 à 4	2 à 3

STOCKAGE

12 mois pour un sac de 25 kg et 24 mois pour un sac de 5 kg en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE)N.1907/2006 (REACH, Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

