


POUR CONSTRUIRE

Mortier gris Multi-usages

- ▮ Prêt à gâcher
- ▮ Montage et jointoiment des parpaings, briques et pierres naturelles
- ▮ Scellement courant, travaux de maçonnerie



GRIS



variable selon le conditionnement ; environ 1 heure ; environ 5 heures ; 7 jours

DOMAINE D'EMPLOI : Mortier gris est destiné au montage de parpaings, briques, pierres naturelles, à la réalisation de chapes minces, aux réparations et scellements courants, aux joints de pierres et de briques, aux travaux courants de maçonnerie en neuf et rénovation.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence, humidifier avant application. Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Taux de gâchage de 1,5 litre d'eau propre par sac de 10 kg ou 0,75 litre d'eau propre par sac de 5 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure environ.

APPLICATION : Appliquer le mortier avec une truelle ou avec une taloche sur le support. Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 10 à 15 mm par passe.

CONSOMMATION : 20 à 22 kg/m² par cm d'épaisseur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.