

Litoclean EVO

**DÉTERGENT ACIDE DÉTARTRANT POUR LE NETTOYAGE
DES REVÊTEMENTS EN CÉRAMIQUE. EFFICACE POUR
L'ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE MORTIERS DE
JOINTOIEMENT ET EFFLORESCENCES.**



DESCRIPTION

Litoclean EVO est un détergent acide concentré pour le nettoyage de clôture de chantier. Le produit, formulé avec des acides inhibés et des détergents spécifiques, remplace les acides traditionnels avec des résultats encore plus performants dans le nettoyage de fond des surfaces en céramique récemment posées.

LES AVANTAGES

- Produit à base d'eau
- Indiqué pour l'élimination des efflorescences salines
- Peu agressif sur les mortiers de jointoiment. N'altère pas la couleur des joints
- Excellent pouvoir nettoyant
- Odeur agréable
- Non sujet à la classification de danger pour le transport

CONDITIONNEMENT

Flacons d'1 l (boîtes de 12 pcs)

DOMAINES D'APPLICATION

Indiqué pour éliminer rapidement les résidus de ciment et de mortiers de jointoiment, les dépôts salins et calcaires, la détrempe et la chaux des carreaux de céramique, du grès cérame, des mosaïques en pâte de verre, de la terre cuite, du marbre vieilli, etc. en intérieur et en extérieur, au sol et au mur.

Le produit, utilisé correctement, n'abîme pas les jointoiments réalisés avec des mortiers de jointoiment traditionnels et est en mesure d'éliminer les efflorescences qui peuvent se former sur la surface et de leur redonner une couleur uniforme.

APPLICATION

Bien agiter avant l'emploi.

Diluer pratiquement toujours le produit.

Diluer le produit de 1:1 à 1:10 avec de l'eau froide en fonction du matériau et de la saleté à éliminer.

Verser le liquide sur la surface à nettoyer et le répartir uniformément.

Laisser agir 5 à 10 minutes puis enlever les taches ou les incrustations persistantes avec une brosse feutre (art. 109 GBNC).

Essuyer le liquide de la surface avec des chiffons, un balai-raclette ou un aspirateur à liquides.

Rincer ensuite abondamment avec de l'eau et sécher soigneusement.

MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser le produit trop concentré pour éviter le risque de dépôts
- Pour les revêtements de sol jointoyés, il convient d'attendre au moins 7 jours après le scellement pour effectuer le lavage
- Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces qui pourraient s'abîmer au contact des détergents
- Changer fréquemment l'eau de rinçage
- En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée
- Pour les surfaces réalisées en marbre brossé, diluer le produit avec de l'eau au 1:10, et pour le marbre en mosaïque, il faut diluer le produit avec de l'eau au 1:3
- Ne pas utiliser le produit sur du marbre ou autres matériaux calcaires polis susceptibles de perdre leur brillance
- En cas de doutes sur le matériau ou sur la résistance aux agents chimiques, effectuer un test préalable sur une

- zone non visible
- Durant la manipulation du produit, porter des vêtements de protection adéquats (gants en caoutchouc, masque et lunettes). Suivre les instructions fournies sur la fiche de sécurité
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Azzurro
Odeur	Légèrement parfumé
Position douanière	34029090
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Temps de traitement	5-10 minutes
Inflammabilité	NO
pH	2,1 - 2,9
Poids spécifique	1,04 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	10 - 15 m ² /l

REMARQUES

Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche **n. 312**
Révision **n. 5**
Date: **Janvier 2021**

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience. Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Entreprise. Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assume toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

