



## ECRAN + MULTI-SUPPORTS AEROSOL

<b>Description du produit</b>	Aérosol multi-supports d'aspect satinée à base de résine alkyde pour l'intérieur et l'extérieur.
<b>Qualités (points +)</b>	Haute adhérence. Résistance aux intempéries, chocs et rayures Intérieur et extérieur. Recouvrement rapide
<b>Type de supports</b>	Bois, métaux ferreux (Fer, acier, ...) et non ferreux (Aluminium, Zinc, Galva, Cuivre, inox...) et PVC
<b>Préparations et Mise en œuvre</b>	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.</p> <p><b>Bois non peints</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes d'intervalles ou après 24 heures de séchage.</p> <p><b>Bois déjà peints en bon état</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Appliquer 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes d'intervalles ou après 24 heures de séchage.</p> <p><b>Bois déjà peints en mauvais état</b> : éliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes d'intervalles ou après 24 heures de séchage.</p> <p><b>Métaux ferreux et non ferreux non peints</b> : éliminer la rouille éventuelle par grattage, brossage ou ponçage et dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone. Appliquer une couche de primaire antirouille adapté. Laisser sécher. Appliquer 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes d'intervalles ou après 24 heures de séchage.</p> <p><b>Métaux ferreux et non ferreux déjà peints en bon état</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Appliquer 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes d'intervalles ou après 24 heures de séchage.</p> <p><b>Métaux ferreux et non ferreux peint en mauvais état</b> : éliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique puis traiter comme un métal non peint.</p> <p><b>PVC ou plastique en bon état</b> : lessivage, rinçage et séchage. Ponçage et dépoussiérage. Ensuite, appliquer 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes d'intervalles ou après 24 heures de séchage.</p>
<b>Conseils d'application</b>	<p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.</p> <p>Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture.</p> <p>Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h.</p> <p>Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.</p> <p>Ouvrir le capuchon, muni d'un système de sécurité, à l'aide d'un tournevis.</p> <p>Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes minimum avant application.</p> <p>Tenir l'aérosol droit et l'agiter régulièrement pendant l'utilisation pour une application homogène. Faire un essai préalable sur un échantillon.</p>



Pulvériser à 25-30 cm de distance du support, 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes minimum d'intervalle ou après 24 heures de séchage.

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.

Les peintures à base de résines alkydes en phase solvant ont une tendance naturelle au jaunissement en absence de lumière du jour.

L'adhérence optimale de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 7 jours après application.

La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application.

Après utilisation, purger l'aérosol en pulvérisant tête en bas le reste de produit pour assurer le nettoyage de la buse.

Garder l'aérosol dans un endroit sec et à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur. N'utiliser l'aérosol que pour l'usage prévu.

### Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Aérosol
Nettoyage du matériel :	White Spirit
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	2 m <sup>2</sup> pour un aérosol de 400 ml (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage :	Sec au toucher : 30 min à 2 heures
A 23°C et 50% d'humidité relative	Recouvrable entre 30 et 60 minutes ou après 24 heures
	Sec : 24 heures
Technologie :	Résine alkyde (type « glycéro ») en phase solvant
Aspect :	Satin
Brillant spéculaire :	15 à 30 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (L'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Teintes :	13 teintes prêtes à l'emploi - Voir le catalogue

### Réglementaire

Emission dans l'air intérieur\* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001