



VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTÉ

Description du produit	Laque mat velouté en phase aqueuse pour l'intérieur et l'extérieur*.
Qualités (points +)	Haute résistance aux chocs et aux rayures : film de grande dureté et lessivable. Finition parfaite : assure une finition lisse et uniforme. Sec en 2 heures
Type de supports	Portes, plinthes, lambris, escaliers (hors marches), meubles, ferronneries intérieures et radiateurs. *Convient en intérieur et extérieur abrité.
Préparations et Mise en œuvre	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée</p> <p>Bois non peints : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P150-P180) et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Sur bois exotique ou tanniques, appliquer la sous-couche JULIEN BOIS EXOTIQUE. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 6 heures minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p> <p>Métaux ferreux et non ferreux non peints : Dégraisser et dépeussier. Eliminer la rouille éventuelle par grattage, ponçage et dépeussierage et si nécessaire traiter avec un destructeur de rouille de type JULIEN. Appliquer une sous-couche adaptée à la nature du support de type JULIEN METAUX FERREUX ou JULIEN ALU, ZINC&GALVA. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 6h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p> <p>Meubles mélaminés : Lessiver, rincer soigneusement, laisser sécher. Poncer au papier de verre pour assurer un bon accrochage, dépeussier. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 6 h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p> <p>Bois, métaux ferreux et non ferreux déjà peints en bon état : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P220-P280) et dépeussier. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 6h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p> <p>Bois déjà peints en mauvais état ou Bois ciré, vernis ou lasuré : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes par grattage ou par décapage chimique et rinçage. Eliminer totalement toute trace de cire, vernis ou lasure. Poncer (grain P150-P180) et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Sur bois exotique ou tanniques, appliquer la sous-couche JULIEN BOIS EXOTIQUE Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 6 h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p> <p>Métaux ferreux déjà peints en mauvais état : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes ainsi que la rouille éventuelle présente par grattage, suivi d'un ponçage et dépeussierage généralisé et si nécessaire traiter avec un destructeur de rouille de type JULIEN. Appliquer une sous-couche adaptée au support de type JULIEN METAUX FERREUX ou JULIEN ALU, ZINC&GALVA. Ensuite, Appliquer deux</p>



couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 6 h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.

Conseils d'application

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C.
En extérieur, Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux.
Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux Valentine pour plus de facilité.
Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.
Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Cette peinture nécessite une application en 2 couches, Pour l'application de la 2ème couche, laisser sécher au minimum 6 heures.
Ne pas mettre en œuvre des couches trop épaisses, appliquer des couches fines dans le respect du rendement indiqué.
Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.
Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.
Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.
Pour la mise en service des radiateurs, il convient d'attendre au minimum 3 jours de séchage.
La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau laqueur Pinceau Pistolet pneumatique
Nettoyage du matériel :	eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	14 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 2 h Recouvrable 6 h
Aspect :	Mat velouté (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).	: 9 GU à 60° et 15 GU à 85° selon la norme NF EN ISO
Extrait sec en volume :	31 % ± 3
Densité du blanc :	1.27 ± 0.05 g/cm ²
Technologie :	Résine acrylique Phase aqueuse
Teintes :	23 teintes prêtes à l'emploi Un plus grand choix de teintes possibles avec la machine à teinter DULUX VALENTINE



Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 130 g/l .
Ce produit contient au maximum 80 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001