



PEINTURE METALLISEE

Description du produit	Peinture métallisée, en phase aqueuse, pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Haut pouvoir couvrant. Lessivable. Faible odeur. Effet métallisé.
Type de supports	Pièces sèches. Sur petites surfaces. Murs de petites surfaces ou en touche déco : en plaque de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé bruts ou déjà peints. Meubles en touche déco, objets décoratifs en bois bruts ou déjà peints.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, brut : Brossage, égrenage et époussetage. Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en bon état : Lessivage ou brossage et époussetage. Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en mauvais état : Lessivage ou brossage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches. Plaques de plâtre cartonées brut : Epoussetage. Ensuite, Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches. Plaques de plâtre cartonées peint en bon état : Brossage et époussetage ou lessivage. . Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches. Plaques de plâtre cartonées peint en mauvais état : Brossage et époussetage ou lessivage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches.



Bois non peints : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches.

Bois déjà peints en bon état : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépeussier. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches.

Bois déjà peints en mauvais état : Eliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Appliquer une couche de sous-couche en phase aqueuse de la marque Dulux Valentine ou Julien adapté au support Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépeussier. Appliquer deux couches de PEINTURE METALLISEE, attendre 24 heures entre les deux couches.

Conseils d'application

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C.

Ne pas appliquer dans les pièces humides.

Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux valentine pour plus de facilité.

Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h.

Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.

Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

En surface murale de petite taille, travailler par bande d'environ 10-20 cm de large.

Ne convient pas sur des grandes surfaces murales.

Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois.

Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.

La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application.

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau laqueur polyester tissé 4 mm Brosse, spalter pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	12 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 2 heures Recouvrable 24 heures
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	19.3 % ± 3
Technologie :	Résine vinylique Phase aqueuse
Teintes :	3 teintes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/I) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 40 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001