

PEINTURE FAÇADE PLIOLITE®



UTILISATION :

Peinture à base de résine PLIOLITE® en phase solvant, spécialement formulée pour les ravalements de façades. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Bonne adhérence sur fonds anciens. Insaponifiable. Imperméable aux eaux de ruissellement. Microporeuse. Les supports adéquats sont : les enduits de liants hydrauliques, ciments et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante, briques, anciennes peintures silicatées ou autres.

PEINTURE FAÇADE PLIOLITE® :

- GARANTIE 15 ANS
- SANS REPRISES
- SUPPORTS ANCIENS



Extérieur



Temps
de séchage
4h



Brosse
Rouleau
Pistolet



Dilution :
WHITE
SPIRIT

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50

PRÉPARATION :

Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...). Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches. Sur fonds douteux ou instables, appliquer une première couche diluée à 5 % avec du white spirit, suivie de 2 couches. Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %. Airless : diluer à 5 %. Séchage : sec en 4 heures. Recouvrable : 24 heures. Rendement : 6 à 8 m²/L selon le support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Pour éviter toute nuance de teinte, veillez à utiliser un seul et même numéro de lot pour chaque pignon de votre façade.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Au white spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.