



ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE

Description du produit	Peinture mate, en phase aqueuse, idéale pour peindre rapidement et sans effort tous types de façades. Garantie 12 ans*
Qualités (points +)	Application sans sous couche : Excellente adhérence d'ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE (sauf cas particuliers détaillés dans les préparations) Application facile : grâce à la technologie micro-billes, le geste d'application est facilité, la peinture s'étale sans effort Effet perlant : Imperméable à l'eau et aux ruissellements avec la présence d'un agent siloxane Séchage rapide Nettoyage des outils à l'eau Laisse respirer le mur : le film sec est microporeux Masque les inégalités de surface : grâce à la structure et son aspect mat minéral le film de peinture réduit les inégalités de surface
Type de supports	Murs extérieurs en ciment, pierre, enduit hydraulique, brique, béton : bruts ou déjà recouverts d'une peinture. Supports lisses ou à reliefs type crépis de relief de 3 mm maximum
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Fonds non peints sains : Brosser puis dépoussiérer ou laver le support au nettoyeur haute pression (< 60 bars). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Ensuite, appliquer une 1 ^{ère} couche d'ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE. Laisser 6 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche d'ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE. Fonds non peints poreux : Privilégier notre peinture pliolite VALBALITH. Fonds recouverts d'une peinture bien adhérente : Brosser puis dépoussiérer ou laver le support au nettoyeur haute pression (<60°C). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Ensuite, appliquer une 1 ^{ère} couche d'ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE. Laisser 6 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche d'ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE. Fonds recouverts d'une peinture farinante (poudreuse) : Laver le support au nettoyeur haute pression (< 60 bars). S'assurer de l'absence de farinage avant la mise en peinture. Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Appliquer une 1 ^{ère} couche d'ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE diluée jusqu'à 10% d'eau maximum. Laisser sécher 6 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche d'ECRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE.



Fonds recouverts d'une ancienne peinture en mauvais état (peinture mal adhérente) :

Gratter des parties non adhérentes, brosser puis dépeussier ou laver le support au nettoyeur haute pression (<60°C). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture.

Possibilité de décaper l'ancienne peinture à l'aide d'un décapant approprié selon la fiche technique du fabricant. Ensuite, appliquer une 1^{ère} couche d'ÉCRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE. Laisser 6 heures minimum. Appliquer la 2^{ème} couche d'ÉCRAN + FAÇADES CHANTIER FACILE.

Conseils utiles

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C.

Sur ciment neuf, laisser sécher 6 semaines avant la préparation.

En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant.

Reboucher les trous et les fissures à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant.

Remplacer les joints défectueux à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant.

Peinture prête à l'emploi, bien mélanger avant application.

Peindre à l'abri du vent et du soleil.

Ne pas appliquer par temps pluvieux

Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.

Appliquer généreusement au rouleau. Répartir par carrés successifs d'environ 1 m² en croisant les passes toujours de haut en bas, de gauche à droite. Lisser sans appuyer de haut en bas toujours dans le même sens.

L'application des teintes foncées est exclusivement réservée aux surfaces protégées de l'ensoleillement direct (type façade nord).

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau spécial façade (12 mm pour surfaces lisses et 16 mm pour surfaces structurées de 3 mm maximum) Pinceau ou brosse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi Possibilité de diluer la 1 ^{ère} couche jusqu'à 10% d'eau
Rendement :	7.2 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 1 h Recouvrable 6 h La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air



Aspect : mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire : 0.7 GU à 85° sur béton selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume : 50 % ± 3
Masse volumique du blanc : 1.42 ± 0.05 g/cm²
Technologie : Résine acrylique et agent siloxane
Phase aqueuse
Teintes : Blanc + 3 teintes prêtes à l'emploi
Un plus grand choix de teintes possibles avec la machine à teinter DULUX VALENTINE

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/C) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV-

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat au 0806 807 001 ou info.duluxvalentine@akzonobel.com.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001