



ECRAN + FAÇADES MULTI-SUPPORTS

Description du produit	Peinture mate, en phase aqueuse, pour tous les éléments de la façade sans sous-couche. Garantie 15 ans*
Qualités (points +)	Une seule peinture pour toute la façade : Peut être appliquée sur les murs, les appuis de fenêtres, les soubassements, les gouttières, les caches moineaux en bois. Excellente adhérence, sans sous-couche, sur une multitude de supports maçonnés, bois, métal non ferreux : La formule riche en polymères promoteurs d'adhérence permet d'adhérer sur la plupart des supports même difficiles. Résiste aux intempéries Imperméable à l'eau Couleurs longue durée
Type de supports	Murs extérieurs, appuis de fenêtres, soubassement, en ciment, pierre, enduit hydraulique, brique, béton : bruts ou déjà recouverts d'une peinture. Convient sur supports lisses ou à reliefs type crépis de relief de 3 mm maximum Cache moineaux en bois : bruts ou déjà recouverts d'une peinture. Gouttières en zinc, aluminium, acier galvanisé : bruts ou déjà recouverts d'une peinture.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Murs extérieurs, appuis de fenêtres, soubassement non peints sains : Brosser puis dépoussiérer ou laver le support au nettoyeur haute pression (< 60 bars). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Ensuite, appliquer une 1 ^{ère} couche de ECRAN+ FAÇADES. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche de ECRAN+ FAÇADES. Murs extérieurs, appuis de fenêtres, soubassement non peints poreux : Privilégier notre peinture pliolite VALBALITH. Murs extérieurs, appuis de fenêtres, soubassement recouverts d'une peinture bien adhérente : Brosser puis dépoussiérer ou laver le support au nettoyeur haute pression (<60°C). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Ensuite, appliquer une 1 ^{ère} couche de ECRAN+ FAÇADES. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche de ECRAN+ FAÇADES. Murs extérieurs, appuis de fenêtres, soubassement recouverts d'une peinture farinante (poudreuse) : Laver le support au nettoyeur haute pression (< 60 bars). S'assurer de l'absence de farinage avant la mise en peinture. Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Appliquer une 1 ^{ère} couche de ECRAN+ FAÇADES diluée jusqu'à 10% d'eau maximum. Laisser sécher 4 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche de ECRAN+ FAÇADES.



Murs extérieurs, appuis de fenêtres, soubassement recouverts d'une ancienne peinture en mauvais état (peinture mal adhérente) :

Gratter des parties non adhérentes, brosser puis dépoussiérer ou laver le support au nettoyeur haute pression (<60°C). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Possibilité de décaper l'ancienne peinture à l'aide d'un décapant approprié selon la fiche technique du fabricant. Ensuite, appliquer une 1^{ère} couche de ECRAN+ FAÇADES. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2^{ème} couche de ECRAN+ FAÇADES.

Cache moineaux en bois et gouttières en zinc ou aluminium ou acier galvanisé, non peints sains :

Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P150-P180 sur bois) et dépoussiérer. Ensuite, appliquer une 1^{ère} couche de ECRAN+ FAÇADES. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2^{ème} couche de ECRAN+ FAÇADES.

Cache moineaux en bois et gouttières en zinc ou aluminium ou acier galvanisé, recouverts d'une peinture bien adhérente :

Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P220-P280) et dépoussiérer. Ensuite, appliquer une 1^{ère} couche de ECRAN+ FAÇADES. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2^{ème} couche de ECRAN+ FAÇADES.

Cache moineaux en bois et gouttières en zinc ou aluminium ou acier galvanisé, recouverts d'une ancienne peinture en mauvais état (peinture mal adhérente) :

Eliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer (grain P150-P180 sur bois) et dépoussiérer. Ensuite, appliquer une 1^{ère} couche de ECRAN+ FAÇADES. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2^{ème} couche de ECRAN+ FAÇADES.

Conseils d'expert

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C.

Sur ciment neuf, laisser sécher 6 semaines avant la préparation.

En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant.

Reboucher les trous et les fissures à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant.

Sur les bois, réparer les trous, les gerces et les fissures à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté selon la fiche technique du fabricant.

Remplacer les joints défectueux à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant.

Peinture prête à l'emploi, bien mélanger avant application.

Peindre à l'abri du vent et du soleil.

Ne pas appliquer par temps pluvieux.

Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.

Appliquer généreusement au rouleau. Répartir par carrés successifs d'environ 1 m² en croisant les passes toujours de haut en bas, de gauche à droite. Lisser sans appuyer de haut en bas toujours dans le même sens.

L'application des teintes foncées est exclusivement réservée aux surfaces protégées de l'ensoleillement direct (type façade nord).

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau spécial façade (12 mm pour surfaces lisses et 16 mm pour surfaces structurées de 3 mm maximum) Pinceau ou brosse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi Possibilité de diluer la 1ère couche jusqu'à 10% d'eau
Rendement :	7,2 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)

Caractéristiques Du produit (suite)

Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 1 h Recouvrable 4 h La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air
Aspect :	mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	<10 GU à 60° sur béton selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	38 % ± 3
Masse volumique du blanc :	1.32 ± 0.05 g/cm ²
Technologie :	Résine acrylique en phase aqueuse
Teintes :	Blanc + 3 teintes prêtes à l'emploi Un plus grand choix de teintes possibles avec la machine à teinter DULUX VALENTINE

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/C) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat au 0806 807 001 ou info.duluxvalentine@akzonobel.com.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001