



## MULTI-SUPPORTS EXTERIEUR

<b>Description du produit</b>	Peinture satinée, en phase aqueuse, pour l'extérieur.
<b>Qualités (points +)</b>	Direct sans sous-couche : facilité d'utilisation. Excellente adhérence : permet une application directe sur 6 supports différents. Durable : garantie 8 ans*
<b>Type de supports</b>	Bois, Fer, Alu, PVC, Zinc, Acier galvanisé, brut ou peint.
<b>Préparations et Mise en œuvre</b>	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.</p> <p><b>Bois, Alu, Zinc, Acier galvanisé, non peints sains</b> : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Si nécessaire sur bois, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche ou deux couches de MULTI-SUPPORTS EXTERIEUR.</p> <p><b>Fer non peint</b> : Dégraisser et dépoussiérer. Eliminer la rouille éventuelle par grattage, ponçage et dépoussiérage. Appliquer en cas de rouille un primaire anti-rouille de type Julien. Ensuite, appliquer une couche ou deux couches de MULTI-SUPPORTS EXTERIEUR.</p> <p><b>Bois, Alu, Zinc, Acier galvanisé, fer, déjà peints en bon état</b> : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Ensuite, appliquer une couche ou deux couches de MULTI-SUPPORTS EXTERIEUR.</p> <p><b>Bois, Alu, Zinc, Acier galvanisé, déjà peints en mauvais état</b> : Eliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépoussiérer. Si nécessaire sur bois, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche ou deux couches de MULTI-SUPPORTS EXTERIEUR.</p> <p><b>Fer déjà peints en mauvais état</b> : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes ainsi que la rouille éventuelle présente par grattage, suivi d'un ponçage et dépoussiérage généralisé. Appliquer en cas de rouille un primaire anti-rouille de type Julien. Ensuite, appliquer une couche ou deux couches de MULTI-SUPPORTS EXTERIEUR.</p>
<b>Conseils d'application</b>	<p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.</p> <p>Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux valentine pour plus de facilité.</p> <p>Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h.</p> <p>Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.</p> <p>Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.</p> <p>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.</p> <p>Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois.</p> <p>Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.</p> <p>Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.</p>



## Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau et pinceau
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 m <sup>2</sup> /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 1 heure Recouvrable 6 heures
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	30 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	52 % ± 3
Densité du blanc :	1.24 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Technologie :	Résine acrylique Phase aqueuse
Teintes :	Blanc + 20 teintes prêtes à l'emploi 3 bases (BW/BM/BC) permettant de réaliser des teintes à la machine à teinter

## Règlementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 50 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

\* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 03 44 31 39 60.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 03 44 31 39 60