



Date d'établissement : 25/03/2021

Date de mise à jour : /

Version : 1

FICHE TECHNIQUE

Peinture Blanche Défi Nature Satinée

Référence : H9139

DEFI
nature

DESIGNATION :

La peinture satinée Défi Nature est à base d'alkyde végétale en émulsion.

DESTINATION :

La peinture est destinée aux applications intérieures pour murs et plafonds, neuf et rénovation. Application préconisée sur une impression de sous-couche Défi Nature.

PERFORMANCES :

Peinture monocouche. Sans odeur. Sans solvant. Sans formaldéhyde. Lavable et lessivable. Film de peinture très dur et très résistant.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Blanc
Aspect sec	Satin
Densité	1.44 ± 0.05
Extrait sec en masse	60 % ± 2 %
Brillance	6 – 10 UB à 60°
<i>Application sur carte de contraste à 100 µm</i>	
Odeur	Sans
COV	Inférieur à 1 g/L

COMPOSITION :

Liant en émulsion de résine alkyde végétale, biosourcé à plus de 95%.

Adjuvants (inférieur à 2.5 % environ) sélectionnés pour répondre aux critères d'obtention des labels écologiques :

- Antimousse (sans solvant, sans composant aromatique) ;
- Conservateur (exempt de formol et de libérateur de formol dont les matières actives sont agréées pour le contact alimentaire) ;
- Dispersant ;
- Epaississant.

Pigments minéraux suivant coloris.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :

Cette peinture est classée A+, suivant les nouvelles normes en vigueur (certificat n° 102612 / avril 2012), certification délivrée par le laboratoire SERCOVAN.

TEINTES :

Blanc ou selon nuancier **Défi nature satin**.

Toutes les couleurs sont miscibles entre elles.

Défi nature peut être teintée avec des pâtes pigmentaires et colorants universels. Voir notre gamme de bases pigmentaires Couleur Mix.

MATÉRIEL :

- Brosse et rouleau (poils 10/12 mm) ;
- Pistolet pneumatique ou airless (dilution à prévoir pour ce type d'application).

SUPPORTS ET PRÉPARATIONS :

Les supports doivent être sains, secs et propres.

- **Plaque de plâtre cartonnée, plâtre et crépis minéraux, Fermacell, papier ingrain** : appliquer une sous-couche d'impression.

- **Anciennes peintures compatibles, bois exempt de tanin** : mater en ponçant légèrement puis rincer et laisser sécher avant d'appliquer Défi nature.

APPLICATION :

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Bien remuer la peinture avant utilisation.

La peinture est sèche au toucher après environ 1h30*.

La première couche est recouvrable en mouillé sur mouillé ou après 24h* de séchage.

Dilution/Nettoyage : A l'eau.

* temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité

RENDEMENT :

Environ 10 m²/L pour une couche.

CONSERVATION :

Stocker 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé.

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalable s avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DEFI-HOUILLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : defi.h2c@colorfrance.fr