



SIKKENS LAQUE EXTÉRIEURE

Description du produit	Laque satinée microporeuse 2 en 1, sous-couche et finition, en phase solvant pour les bois extérieurs Garantie 8 ans*
Qualités (points +)	Confort d'application : facile et sans coulures 2-en-1, sous-couche et finition Formule microporeuse : régule l'humidité et laisse respirer le bois Résultat esthétique : aspect tendu Durable : garantie 8 ans* Large choix de couleurs prêtes à l'emploi ou en machine à teinter
Type de supports	Volets, portes, fenêtres, bardages, clôtures, portails Convient pour les bois Convient pour les métaux ferreux et le PVC recouverts d'une sous couche adaptée
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée. Bois non peints : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P150-P180) et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer 3 couches de Sikkens Laque Extérieure. Eventuellement, poncer entre les couches. Sur des essences de bois à sécrétion anti siccative telles que l'Iroko, appliquer une sous couche adaptée. Bois, métaux et PVC déjà peints en bon état : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P220-P280) et dépoussiérer. Appliquer une sous-couche adaptée au support sur les parties mises à nu (pour bois, utiliser Sikkens Laque Extérieure). Appliquer 2 couches de Sikkens Laque Extérieure. Bois déjà peints en mauvais état : Eliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer (grain P150-P180) et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer 3 couches de Sikkens Laque Extérieure. Eventuellement, poncer entre les couches. Métaux et PVC déjà peints en mauvais état : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage et dépoussiérage ou par décapage chimique et rinçage. Appliquer une sous-couche adaptée au support. Ensuite, appliquer 2 ou 3 couches de Sikkens Laque Extérieure. Eventuellement, poncer entre les couches.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Pinceau pour laque glycéro (en phase solvant) Ne pas appliquer au pistolet
Nettoyage du matériel :	White Spirit
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	13 à 16 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 7 h Recouvrable 18h La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	35 à 40 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	64% ± 3
Masse volumique du blanc :	1.25 ± 0.05 g/cm ²
Technologie :	Laque glycérophtalique Phase solvant de type hydrocarbure aliphatique
Teintes :	12 teintes prêtes à l'emploi 3 bases (W05/M15/N00) permettant de réaliser des teintes à la machine à teinter

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 03 44 31 39 90.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 03 44 31 39 90