

LA PISCINE



PEINTURE PISCINE ABSOLUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Description | PEINTURE PISCINE ABSOLUE, à base de résines caoutchouc chlorée, spécialement adaptée à l'immersion, est destinée à la rénovation et à la protection des piscines et bassins. Cette peinture s'applique sur coque polyester, carrelage, supports minéraux (béton ou ciment). Elle renforce l'imperméabilité tout en redonnant une seconde jeunesse à votre bassin. Bonne résistance aux UV, aux rayures et aux produits de traitement des eaux de piscine. PEINTURE PISCINE ABSOLUE n'est pas un revêtement pouvant amener à une garantie. L'application de cette peinture doit s'effectuer selon des règles précises. |
| Préparation des supports | Les supports doivent impérativement être recouverts du PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE* Respecter les temps de séchage et de recouvrement. |
| Précautions d'emploi | Les supports seront parfaitement propres, secs et dépoussiérés. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. La PEINTURE PISCINE ABSOLUE s'applique facilement en 1 à 2 couches après application préalable de notre PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE*. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Mise en eau : 10 jours minimum selon conditions météo. Peinture non compatible avec le White spirit. La PEINTURE PISCINE ABSOLUE est non compatible avec les enduits silico-marbreux (type enduit peinture), liners, peintures acryliques, peintures pliolites, bétons hydrofugés. En cas de fonds incertains, nous contacter. |
| Application | Peinture prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. Le satiné doit être uniforme sur toute la surface. Une zone plus mate est révélatrice d'un manque d'épaisseur. Dans ce cas, appliquer une couche supplémentaire sur toute la surface. Un mauvais équilibre du pH ou l'utilisation de produits de traitement mal dosés peuvent provoquer une décoloration prématurée du film de peinture et l'apparition de cloques. Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports. Respecter impérativement le délai de séchage mini/maxi entre les couches ainsi que le délai de remise en eau. Convient, après rinçage soigneux, aux bassins à poissons d'espèces courantes (type poissons rouges). Ne convient pas aux poissons exotiques et pour l'aquaculture. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mortalité animale. |
| Sécurité | Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux respecter les précautions d'emploi. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. |
| Date d'édition | Janvier 2019 |



Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Classification | Famille I classe 8a | |
| Nature | A base de caoutchouc chloré | |
| Densité | 1,35 +/- 0,05 | |
| Viscosité | 20 -25 poises | |
| Aspect | Mat velouté | |
| Odeur | Solvantée | |
| Temps de séchage | Sec au toucher : 4 heures | Recouvrable : 12 heures |
| Conditions d'application | 10 à 30°C (pas en plein soleil ou temps humide) | |
| Rendement | 4 m ² au litre (par couche) | |
| Nettoyage des outils | Diluant universel CR10 Oxi. | |
| Matériel d'application | Brosse large ou au rouleau (poil mi-long) | |

Conditionnements

0,5 L – 2,5 L – 10 L

Teintes

| | | | |
|--|-------|---|-----------|
|  | Blanc |  | Bleu azur |
|--|-------|---|-----------|

* Même fabricant

| Destination | Matériel d'application | Séchage | Nettoyage |
|-------------|--|----------|----------------------------|
| Extérieur | Brosse large ou au rouleau (poil mi-long) | 4 heures | Diluant universel CR10 Oxi |

Cette peinture est technique. Elle s'utilise facilement et adhèrera longtemps si vous suivez l'ensemble de nos conseils et mises en garde ci-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons parvenir une fiche technique ou une préconisation.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70