



VALENTINE L'EFFET METAL

Description du produit	Peinture de qualité supérieure d'aspect métallique en phase aqueuse pour de petites surfaces murales ou des touches déco, pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Effet métallisé, reflète la lumière Haut pouvoir couvrant. Lessivable Faible odeur.
Type de supports	Pièces sèches. Sur petites surfaces.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée.

SUPPORTS NEUFS

Murs de petites surfaces ou en touche déco (Plâtre, Plaque de Plâtre...) : Dépoussiérer puis appliquer une couche de sous-couche JULIEN ou DULUX VALENTINE adaptée au support. Appliquer deux couches de peinture VALENTINE L'EFFET METAL, attendre 24 heures entre les deux couches.

Boiseries (meubles en touche déco ou petits objets décoratifs) : Dégraisser, dépoussiérer, décaper toute trace de vernis cire ou lasure. Appliquer deux couches de VALENTINE L'EFFET METAL, attendre 24 heures entre les deux couches.

SUPPORTS DEJA PEINTS :

Lessiver les parties grasses ou salies, rincer soigneusement à l'eau et laisser sécher avant application. Enlever toute peinture écaillée ou pas suffisamment adhérente. Reboucher si nécessaire, poncer et dépoussiérer. Appliquer une couche de sous-couche JULIEN ou DULUX VALENTINE adaptée au support. Appliquer deux couches de VALENTINE L'EFFET METAL, attendre 24 heures entre les deux couches.

Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C. Ne pas appliquer dans les pièces humides. Sur béton et enduit hydraulique, prévoir un enduit de ratissage. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux valentine pour plus de facilité. Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. En surface murale de petite taille, travailler par bande d'environ 10-20 cm de large. Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre
-------------------------------	--



Ne convient pas sur des grandes surfaces murales.

Pour créer un effet spalté, déposer régulièrement le produit à l'aide du rouleau, puis spalter par petites touches croisées afin de créer le motif. Puis déposer la 2^{ème} couche en respectant ce même procédé.

Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois.

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture

La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application.

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau laqueur polyester tissé 4 mm Brosse, spalter pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	12 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 2 heures Recouvrable 24 heures
Aspect :	Satin à reflets métalliques. (L'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	20 % ± 3
Densité :	1.05 ± 0.05 g/cm ²
Résistance à l'abrasion : humide	Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (Perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
Technologie :	Résine synthétique en phase aqueuse
Teintes :	2 teintes prêtes à l'emploi (Métal Platiné et Eclat Doré)

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/l) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0806 807 001