

POUR ENDUIRE

Plâtre fin Blanc

- ▮ Lissage
- ▮ Rebouchage
- ▮ Scellement
- ▮ Prise rapide



TEMPÉRATURE D'APPLICATION
+ 30°C
+ 5°C

TAUX DE GÂCHAGE
variable selon le conditionnement

TEMPS D'UTILISATION
15 à 20 minutes

DÉBUT DE PRISE
10 minutes
FIN DE PRISE
30 minutes

DÉLAI AVANT FINITION
24 heures

DOMAINE D'EMPLOI : Scellement, rebouchage et réparation en mur et plafond intérieur sur béton, enduit base plâtre, enduit base ciment.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, secs, solides et non sujets à des remontées d'humidité. Ouvrir les fissures avant application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger manuellement avec 1,25 litre d'eau pour 2,5 kg, 2,5 litres pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser l'eau mouiller la poudre pendant 2 minutes avant de mélanger. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer.

APPLICATION : Appliquer à la lisseuse ou à la spatule.

CONSOMMATION : Environ 1,5 kg de poudre par litre de volume à combler.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.