



POUR RÉPARER ET SCELLER

Ragréage mural

- Prêt à gâcher
- Épaisseur de 1 à 5 mm

25 kg

GRIS



DOMAINE D'EMPLOI

Ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton et enduit de ciment.

Rattrapage de planéité de murs intérieurs ou extérieurs.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts de toute substance pouvant nuire à l'adhérence (laitance, peinture, huile de décoffrage,...). Humidifier abondamment quelques heures avant l'application (il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au moment de l'application).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant environ 5 à 5,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de Ragréage mural en agitant, de préférence avec un malaxeur électrique, jusqu'à complète homogénéité. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer. Le mélange est alors prêt à l'utilisation.

CONSOMMATION

Environ 1.6 kg/m²/mm d'épaisseur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C. Vérifier que le support n'est pas gelé et protéger le produit du gel durant les 24 heures suivant l'application. Gâcher avec de l'eau tempérée. Stocker les produits à l'abri du froid et de l'humidité.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

