



POUR PRÉPARER

# Ragréage sol intérieur Supports neufs

- Autolissant
- Ouverture à la marche : 4 heures
- Pour la pose de revêtements souples



CLASSE  
**P2**

25 kg  
5 à 12 m<sup>2</sup>

|                   |   |  |   |   |  |                                  |
|-------------------|---|--|---|---|--|----------------------------------|
| <b>OUTILS</b><br> | <b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b><br><br>+ 30°C<br>+ 5°C | <b>TAUX DE GÂCHAGE</b><br><br>6 à 6,5 litres | <b>DURÉE DE VIE DU MÉLANGE</b><br><br>15 à 20 minutes | <b>OUVERTURE AU PASSAGE</b><br><br>4 heures | <b>AVANT APPLICATION D'UN REVÊTEMENT</b><br><br>24 à 72 heures | <b>ÉPAISSEUR</b><br><br>1 à 3 mm |
|-------------------|---|--|---|---|--|----------------------------------|

**DOMAINE D'EMPLOI :** Ragréage sol intérieur supports neufs permet le ragréage des sols intérieurs neufs des supports tels que :

- Chapes ciment
- Dalles béton
- Planchers chauffants base ciment à circulation d'eau chaude.

Ces supports doivent être âgés d'au moins un mois. Dans le cas de chape ou dalle sur plancher béton, le support devra être âgé de 2 mois minimum.

**Ragréage sol intérieur supports neufs** s'utilise avant la pose de revêtements plastiques, ou de moquettes dans des locaux classés P2 (ex. : habitat privé, chambre,...).

**PRÉPARATION DU SUPPORT :** Les supports à recouvrir doivent être stables, propres (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière...), solides, non fissurés, secs et non sujets à des remontées d'humidité.

**Supports neufs base ciment :**

- Appliquer une passe continue de **Primaire universel** et laisser sécher.

**Planchers chauffants base ciment à circulation d'eau chaude :**

- Après le cycle de chauffe, le système doit être interrompu pendant 48 heures avant le début des travaux et remis en marche progressivement 7 jours après la fin des travaux.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE :** Dans un seau contenant 6 à 6,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **Ragréage sol intérieur supports neufs** en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours / minute) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène de

consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 litre d'eau maximum. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer, le mélange est prêt. Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes.

**APPLICATION DU RAGRÉAGE :** Après séchage du primaire, appliquer **Ragréage sol intérieur supports neufs** sur le support à la lisseuse en une couche. L'épaisseur maximale est de 3 mm. Le délai d'ouverture au passage est compris entre 4 et 6 heures.

**CONSOMMATION :** Consommation réelle : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm. Rendement : 5 à 12 m<sup>2</sup> (épaisseur d'application de 1 à 3 mm).

**PRÉCAUTION D'EMPLOI :** La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie à l'eau.

**STOCKAGE :** 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N°907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

