

RÉSINENCE[®] Intérieur

Je colore, je résine, je déco

Effet mat, satiné ou brillant



RÉSINENCE Déco

Résine de finition Sols Basse épaisseur

Intérieur

Guide d'utilisation

Conseils & astuces



Le produit et son usage

RÉSINENCE Déco® Résine de finition Sols Basse épaisseur est une résine polyuréthane bicomposante à l'eau, sans odeur, transparente **mate, satinée ou brillante**.

Son application facile et rapide est accessible à tous.


Facile d'entretien, RÉSINENCE Déco® Résine de finition Sols Basse épaisseur est lavable et résiste aux produits d'entretien et aux variations de température (chauffage au sol, radiateurs) une fois sèche depuis plus de 7 jours.

 En cas de réagréage, le béton doit être sec depuis plus de 2 mois.



 Avant d'appliquer **RÉSINENCE Déco® Résine de finition Sols Basse épaisseur**, il est obligatoire d'appliquer préalablement **RÉSINENCE Color®**.

Vous pouvez ainsi recouvrir tous vos sols intérieurs : carrelage, bois naturel, lasuré ou bois peint, béton, tomette (décirée).

 RÉSINENCE Déco® Résine de finition Sols Basse épaisseur ne doit pas être appliqué à température ambiante inférieure à 10°C. Craint le gel. Conserver à une température supérieure à 5°C.

 N'adhère pas sur le silicone et le plastique.

Vérification du matériel

Munissez-vous de :

RÉSINENCE Déco® Résine de finition Sols Basse épaisseur existe en :

1 litre pour +/- 10m² en mat, satiné et brillant

0,5 litre pour +/- 5m² en mat, satiné et brillant

Assurez-vous d'avoir le bon nombre de pots correspondant au nombre de m² à recouvrir.

A l'intérieur de Résinence Déco :

1 pot de de Résine (A) et 1 pot de durcisseur (B).

Le grand pot est à garder et à nettoyer de toutes poussières. Il vous servira de contenant pour mélanger les deux composants.

- Un rouleau mousse de bonne qualité.
- Une spatule plate et propre pour le mélange de la résine.



- Un rouleau de bande de masquage adhésive et un cutter.
- Une paire de gants de protection, des chaussures propres, un filet à cheveux ou une casquette et des vêtements longs non pelucheux.

Préparation des surfaces

1- Poncez très légèrement (égrenez) votre sol déjà coloré avec un abrasif très fin grain 400 pour obtenir un meilleur état de surface avant application de la résine.

2- Dépoussiérez la pièce,



3- Assurez-vous que les fenêtres et portes soient fermées. Il ne faut aucun courant d'air pour éviter le dépôt de poussière sur la résine une fois appliquée.



Pour les planchers chauffants, coupez le chauffage au moins 24 heures avant l'application.

Mélange des composants



1 Versez la totalité du pot A (résine) dans le contenant et brassez à l'aide de la spatule.



2 Versez le pot B (durcisseur) dans le même contenant.



3 Mélangez pendant **5 minutes** à l'aide de la spatule en raclant les bords et le fond du pot pour s'assurer que le mélange est bien homogène.

4 Laissez reposer pendant **5 minutes**.



En cas d'utilisation de plusieurs pots, mélangez un pot, puis étalez-le. Refaites ensuite un nouveau mélange et continuez l'application.



Durée d'utilisation du mélange avant durcissement : **2h à 20°C**.

Calcul du nombre de pots selon la surface

Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot :

Appliquez les proportions ci-dessous à l'aide d'une balance de cuisine de précision.



m2	Résine A	Durcisseur B
5	463g	92g
4	370g	74g
3	278g	55g
2	185g	37g
1	93g	18g

Application



Après le mélange des composants, appliquez simplement dans les deux heures **RÉSINENCE Déco® Résine de finition Sols Basse épaisseur** à l'aide d'un rouleau mousse comme une simple peinture. La résine devient totalement transparente après séchage.

Temps de prise de la résine à 20°C

 12h Hors poussière après 12h.

 24h Sec après 24h.  7j. Durcit à coeur en 7 jours.

Conseils et astuces



Pour obtenir un résultat optimum :

Poncez légèrement la surface peinte avec un abrasif très fin grain 400 avant l'application de la résine.

- Vous disposez de **deux heures** pour étaler le mélange. L'expérience montre qu'il suffit de 30 minutes pour étaler un pot de 1 litre.
- Il est préférable de **résiner** le sol de votre pièce **en une seule fois** pour éviter l'apparition de raccords.
- Pour une meilleure résistance et plus de brillance appliquez une deuxième couche de résine à **24h d'intervale**.

Si **après quelques années**, vous souhaitez recolorer votre surface déjà résinée, il suffit de poncer légèrement avec un abrasif fin afin d'obtenir une meilleure accroche de la peinture ou de la résine.



Ne pas mettre en contact avec de l'eau ou des produits détergents avant 7 jours.

Exemple d'application



1- Je dégraisse avec un solvant sec et j'insiste sur les joints avec une brosse métallique.
2- J'applique Résinence Color® au rouleau mousse.
3- J'applique Résinence Déco® Résine de finition Sols Aspect Mat, Satiné ou Brillant au rouleau mousse.



Les produits de la gamme



Envoyez-nous les photos par mail de vos réalisations avant et après.
 Les photos retenues seront diffusées sur notre site avec votre accord. Vous recevrez en cadeau un pot de Résine Color de 500 ml et 1 pot de Résine de finition de 1 L de votre choix.
 Mail : contact@resinence.com - Rendez-vous sur : www.resinence.com


RÉSINENCE® Déco

Résine de finition **sols Haute Épaisseur** Intérieur



RÉSINENCE® Déco

Résine de finition **sols Basse Épaisseur** Intérieur



RÉSINENCE[®] Déco

Résine de finition murs & mobilier

Intérieur



RÉSINENCE[®] Déco

Résine de finition Email & Inox

Intérieur



RÉSINENCE[®] Déco

Résine de finition plan de travail

Intérieur



Mes notes

Je note les N° de lot de mes pots pour une identification en cas de problèmes :

RÉSINENCE[®] Intérieur

Je colore, je résine, je décore

4

Une sélection D&CO !



RÉSINENCE[®] est une marque déposée
Distribuée par Décors de Ferryville
45700 Mormant Sur Vernisson
Tél. : 0820 200 927
www.resinence.com
Fiches de sécurité sur www.quickfds.fr

Tous droits d'adaptation et de reproduction réservés sur tous supports