



Contient au moins 40 % de verre recyclé



Recyclable à l'infini



Isole du chaud et du froid



Isole du bruit

- **Idéal en première couche d'isolation : pose entre chevrons**
- **Confort de pose grâce au voile protecteur**
- **Découpe facilitée par le quadrillage tous les 10 cm**

BON À SAVOIR

ISOVER recommande l'ajout de la membrane Vario Xtra® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air.

Attention, la mise en œuvre d'une membrane en combles aménagés est obligatoire :

- Avec un écran de sous-toiture HPV (Hautement Perméable à la Vapeur)
- En neuf ou réfection totale de la toiture
- En maison à ossature bois
- En zone très froide ($S_d > 57 \text{ m}$)
- En rénovation, en l'absence d'une ventilation suffisante sous écran ($\geq 1/250$) avec entrée(s) et sortie(s) d'air
- Avec une couverture en bardeaux bitumés
- Avec les isolants bisourcés

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ_D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Résistance à l'écoulement à l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié : 03/018/340
Déclaration des performances (DoP) : 0001-10



Réf.	EAN rouleaux	Épaisseur	Longueur	Largeur	R_0 (m ² .K/W)	Surfaçage	m ² /rlx
16165	3596265246309	100 mm	5,5 m	1,2 m	2,85	nu	6,6
14333	3596265242066	80 mm	7,0 m	1,2 m	2,25	nu	8,4
16173	3596265246095	60 mm	10,0 m	1,2 m	1,70	nu	12,0

Plus la résistance thermique R_0 est élevée, plus l'isolation est performante.
Pour être éligible aux aides financières, la résistance thermique installée par un artisan certifié RGE doit être supérieure ou égale à 6 m².K/W.