

0/4 Mixte

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Mixte

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	Module de finesse	MB
Etendue e	6		40		40		10			0.6	
V.S.S.+U	11.0		49		86		98	100		3.30	2.0
V.S.S.	9.0		48		82		96	100	100	3.15	1.5
V.S.I.	3.0		8		42		86	95	100	2.55	
V.S.I.-U	1.0		7		38		84	94		2.40	

Partie informative

Résultats de production

du 07/01/20 au 22/06/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Module de finesse	MB
Maximum	7.7	14	32	62	69	78	95	100	100	3.15	1.3
Moyenne Xf	5.8	11	25	48	59	72	91	100	100	2.94	0.9
Minimum	4.4	9	19	40	53	67	86	98	100	2.55	0.5
Ecart-type	0.94	1.4	3.9	5.9	4.8	3.4	2.1	0.6	0.0	0.190	0.20
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23



Service QUALITE