



TERRASSE

Description du produit	Saturateur transparent en phase aqueuse pour les sols en bois extérieurs.
Qualités (points +)	Film souple et non collant Imperméable et résistant à l'eau (même chlorée) Formule antidérapante pour les sols humides Aspect mat qui met en valeur les sols avec un rendu esthétique et durable
Type de supports	Sols, terrasses, abords de piscine, caillebotis en bois brut. Convient pour toutes les essences de bois.
Préparations et mise en œuvre	Toute surface à lasurer doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Bois non peints ou non lasuré : Nettoyer et dégraisser, poncer (bois résineux : grain 80 et bois feuillus : grain 120) jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et dépolir. Ensuite, appliquer 2 couches de XYLADÉCOR TERRASSE. Attendre 20 minutes entre chaque couche. Bois tachés ou grisillés : Nettoyer avec le XYLADÉCOR DEGRISSEUR, suivi d'un rinçage. Après séchage, appliquer 2 couches de XYLADÉCOR TERRASSE. Attendre 20 minutes entre chaque couche. Bois lasurés, huilés ou vernis : Eliminer complètement les anciens revêtements à l'aide d'un produit adapté ou par ponçage. Poncer, dépolir. Dégraisser si nécessaire. Ensuite, appliquer 2 couches de TERRASSE. Attendre 20 minutes entre chaque couche.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Ne pas appliquer sur bois humides (3 jours consécutifs au minimum de beau temps). S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 12 heures qui suivent l'application. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Saturateur prêt à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Remuer régulièrement le produit en cours d'utilisation. Les bois durs ou exotiques doivent être exposés aux intempéries quelques mois afin d'ouvrir les pores du bois et faciliter l'imprégnation. De même, un ponçage facilite l'imprégnation. Sur bois taniques (chêne, acacia, châtaignier...) XYLADÉCOR TERRASSE n'empêche pas les remontées de tanin. Appliquer une couche généreuse dans le sens des fibres du bois. L'aspect laiteux du produit disparaît au bout de quelques minutes. Laisser pénétrer le produit de 15 à 20 mn ; puis appliquer la deuxième couche. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la lasure. La durabilité du produit dépend de la localisation, de la qualité du bois et de l'application correcte du produit. De plus, la durabilité des saturateurs exposés aux intempéries et au soleil est meilleure pour les systèmes colorés. La teinte incolore est uniquement destinée à la rénovation de bois déjà lasurés teintés en bon état. Sur bois brut ou décapé elle ne peut être utilisée qu'en première couche, les couches suivantes doivent être obligatoirement teintées. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau microfibres Pinceau spécial lasure phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	15 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 2 h Recouvrable 20 minutes Circulable (Traffic piétonnier) 24 h Résistance à l'eau 48 h
Aspect :	Mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C) Extrait sec en volume : 1.02 ± 3
Masse volumique:	17 ± 0.05 g/cm ²
Technologie :	Résines alkydes Phase aqueuse
Teintes :	Incolore, teck et gris tendance

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) :130 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 0 806 807 001.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001