

# ONDUPRIMER®

Vernis d'accrochage bitumeux



Vernis d'accrochage bitumeux avec solvants volatiles.

## DESTINATION

ONDUPRIMER® est un enduit d'imprégnation à froid pour supports en béton ou métallique, permettant d'assurer la bonne adhérence (fixation des poussières de ciment) des matériaux d'étanchéité à base de bitume appliquées à chaud, conformément aux prescriptions des DTU 43.

## CARACTERISTIQUES

Composition	Bitume, dopants d'adhésivité et solvants
Aspect	Liquide noir
Point d'inflammation CC (ASTM D 93)	40° C (Pensky Martens)
Indice de viscosité	< 30 sec (3 mm ISO Cup – 23°C)
Densité (20°C, 12s) : Ca.	0,87 g/cm <sup>3</sup> (Brams-Liège DIN 51757)
Sous- catégorie h :	impressions fixatrices
	Phase solvant
Teneur maximale en COV :	500 g/L
Valeur limite COV :	750 g/L
Consommation	0,30 à 0,35 litres/m <sup>2</sup> suivant porosité du support
Précaution	ONDUPRIMER est un produit inflammable. Conserver à l'écart de toute source d'ignition pendant l'emploi. Ne pas fumer. En local fermé, bien aérer.

CONTENANCE	CODE	GENCOD
5 litres	6940	5412520706815
10 litres	6978	3467670015484
30 litres	6979	3467670015500

## MISE EN ŒUVRE

- S'applique à la brosse, au rouleau ou à la raclette sur **support sec et propre**.
- Laisser sécher complètement avant application de l'étanchéité
- Précaution : **ONDUPRIMER®** est un produit inflammable.  
Conserver à l'écart de toute source d'ignition pendant l'emploi.
- Ne pas fumer.
- En local fermé, bien aérer.



[www.onduline.fr](http://www.onduline.fr)

**Onduline®**