



SOUS-COUCHE METAUX FERREUX

Description du produit	Peinture en phase solvantée pour surfaces métalliques extérieures et intérieures.
Qualités (points +)	Protection longue durée pour les métaux ferreux et alliages (fer, fonte, acier ...). Imperméable à l'humidité de l'air elle forme une barrière contre la corrosion. Renforce la résistance des peintures de finition (classique ou antirouille).
Type de supports	Portes, grilles, portails, mobilier de jardin, huisseries métalliques... Convient pour les métaux ferreux en intérieur et extérieur. Ne convient pas pour l'acier inoxydable et métaux non ferreux
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée Métaux ferreux non peints : Dégraisser et dépeussier. Eliminer la rouille et la calamine éventuelles par grattage, ponçage et dépeussierage. Appliquer une couche de SOUS-COUCHE METAUX FERREUX. Ensuite, appliquer deux couches de finition antirouille attendre 24 heures minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier. Métaux ferreux déjà peints en bon état : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Ensuite, réaliser des retouches avec SOUS-COUCHE METAUX FERREUX. Appliquer deux couches de finition antirouille, attendre 24 heures minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier. Métaux ferreux déjà peints en mauvais état : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes ainsi que la rouille éventuelle présente par grattage, suivi d'un ponçage et dépeussierage généralisé. Appliquer une couche généralisée SOUS-COUCHE METAUX FERREUX. Ensuite, Appliquer deux couches de finition antirouille, attendre 24 heures minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. En extérieur, Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture. Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

**Caractéristiques
du produit**

Matériel d'application : Rouleau laqueur
Brosse
Nettoyage du matériel : White Spirit
Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement : 10 m²/L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 23°C : Sec au toucher 4 h
Et 50% d'humidité relative : Recouvrable 24 h
La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air

Extrait sec en volume : 49 % ± 3
Densité du blanc : 1.19 ± 0.05 g/cm²
Technologie : Résine glycérophtalique
Phase solvantée
Teinte : Blanc

Réglementaire COV :

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/i) : 500 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 460 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (Très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001