

# LA PISCINE



## PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE

<b>Description</b>	PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE à base de résines solvantées spécialement formulé pour renforcer l'accroche de la PEINTURE PISCINE ABSOLUE*. Il s'applique facilement sur coque polyester, carrelage, supports minéraux bruts (béton ou ciment). L'application de ce primaire doit s'effectuer selon des règles précises.
<b>Préparation des supports</b>	<p>Afin de préparer au mieux les supports, utiliser notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES ET BASSINS afin que les surfaces soient parfaitement propres. Après rinçage, laisser sécher minimum 24 heures avant peinture.</p> <p><b><u>Coque polyester - Carrelage:</u></b> Sur les coques polyester ou carrelages, dépolir complètement par ponçage rigoureux afin d'obtenir une surface parfaitement mate et assurer une adhérence optimale.</p> <p><b><u>Béton - Ciment</u></b> Sur les bétons et revêtements ciments neufs, utiliser une solution acide adaptée ou un shampooing matériaux afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité.</p> <p><b><u>Anciennes peintures :</u></b> Les anciennes peinture caoutchouc chloré seront poncées, brossées et nettoyées avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINE. Rincer soigneusement. Les anciennes peintures autre que caoutchouc chloré seront totalement supprimées jusqu'au support d'origine par ponçage, décapage ou sablage. Brosser et nettoyer votre fond et vos parois avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINE. Rincer soigneusement.</p> <p>Attendre minimum 24 heures avant de commencer à peindre. L'application de notre PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE en première couche est impérative, afin d'assurer ou renforcer l'accrochage de la PEINTURE PISCINE ABSOLUE*.</p> <p>Les adjuvants d'étanchéité, les hydrofuges et les silicones pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser à nouveau un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un shampooing matériaux. Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau projetée soit absorbée par le support. Une fois le nettoyage effectué, rincer abondamment et soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Laisser sécher plusieurs jours avant mise en peinture.</p>
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Les supports seront parfaitement propres, secs et dépoussiérés. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. Le PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE s'applique facilement en 1 couche. Non compatible avec le White spirit. PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE est non compatible avec les enduits silico-marbreux (type enduit peinture), liners, peintures acryliques, peintures pliolites, bétons hydrofugés. En cas de fonds incertains, nous contacter. Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant toute mise en peinture. Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports.</p>
<b>Application</b>	<p>Primaire prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 30°C, sans humidité. Appliquer généreusement de façon régulière, en croisant les passes. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. Respecter impérativement le délai de séchage et de recouvrement.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p>
<b>Date d'édition</b>	Janvier 2019

## Caractéristiques techniques

<b>Nature</b>	A base de caoutchouc chloré	
<b>Densité</b>	1,40 +/- 0,5	
<b>Viscosité</b>	15 – 20 poises	
<b>Aspect</b>	Mat	
<b>Odeur</b>	Solvantée	
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures	Recouvrable : 12 heures
<b>Conditions d'application</b>	10 à 30°C (pas en plein soleil ou temps humide)	
<b>Rendement</b>	3 à 4 m <sup>2</sup> au litre (par couche) selon porosité	
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant universel CR10 Oxi.	
<b>Matériel d'application</b>	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)	

## Conditionnements

2,5 L – 10 L

## Teinte

Sable

<b>Destination</b>	<b>Matériel d'application</b>	<b>Séchage</b>	<b>Nettoyage</b>
Extérieur	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)	4 heures	Diluant universel CR10 Oxi

Ce primaire est technique. Il s'utilise facilement et adhèrera longtemps si vous suivez l'ensemble de nos conseils et mises en garde ci-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons parvenir une fiche technique ou une préconisation.

\* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

*Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70*