



FICHE TECHNIQUE

Date d'établissement :
27/02/2017 Date de mise
à jour : 06/09/2022
Version : 03

UNIVERSEL'RENOV

DOMAINES D'UTILISATION :

Enduit de rénovation intérieure prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES :

Facile à appliquer, teinté dans la masse, résistant et ultra solide, lessivable. **Direct sans sous couche.**

COMPOSITION :

Résine acrylique, farine de marbre, pigments, eau, adjuvants : 1.3%

MATÉRIEL :

Platoir et couteau à enduire inox.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Nettoyer et dépeussier la surface. Dégraisser à l'acétone les faïences. Le support doit être sain, sec et propre. Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...).

- Multi supports : murs, douches, mobiliers, plan de travail, faïences, toile de verre, crépis, peintures...

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Remuer avant et pendant l'utilisation.

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir et au couteau à enduire inox en déposant une couche suffisamment épaisse pour obtenir une surface régulière (2 mm).

Si le spectre des joints de carrelage est toujours visible, si le support est irrégulier et demande une charge supérieure, appliquer une deuxième couche d'UNIVERSEL'RENOV, 4 à 6h après la première.

Possibilité de poncer entre les couches pour lui donner un aspect marbré.

Le séchage complet s'effectue en 12 heures environ avec une bonne ventilation et à 20° C.

* temps variable selon les conditions climatiques, le taux d'humidité et l'épaisseur appliquée.

ASPECTS DE FINITION :

- Taloché : mouvements circulaires aléatoires. Application au platoir.
- Lisse : couche fine et régulière. Application au platoir.
- Structuré : mouvements aléatoires. Application avec un couteau à enduire inox

PROTECTION :

Pour les supports sollicités tels que douche, plan de travail, mobiliers, appliquer notre cire à béton à la brosse large ou au chiffon non pelucheux jusqu'à saturation (3 à 4 couches) 12h après la deuxième couche d'UNIVERSEL'RENOV.

RENDEMENT :

Environ 5 kg pour 10m² sur support lisse.

Environ 5kg pour 5m² sur faïence.

La consommation peut être très différente suivant la rugosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque, des gants et des lunettes de protection.

CONSERVATION :

Stocker au sec dans son emballage d'origine fermé, au frais, à l'abri du gel.