



VERNIS SATIN

MEUBLES - BOISERIES

TECHNOLOGIE **CÉRAMIQUE** | PROTECTION RENFORCÉE ANTI-RAYURES



- Vernis ANTI-RAYURES, résistant aux taches et chocs
- Sur bois bruts ou déjà vernis sans décapage
- Anti-gouttes
- Apporte une coloration au bois et un aspect satin soyeux



0,25L ± 3m²

0,75L ± 9m²

NUANCIER

Incolore	Chêne clair	Chêne doré	Chêne moyen	Chêne foncé	Teck de Java
Acajou clair	Châtaignier	Wengé	Ebène	Gris	Blanc



VERNIS SATIN



DESTINATIONS

Recommandé pour la décoration et la protection des meubles et boiseries intérieures : meubles, objets, portes...

S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.

S'applique sur bois bruts, déjà vernis ou plaqués, sans décapage.

PREPARATION

BOIS BRUT, VERNI OU PLAQUÉ : Poncer légèrement au papier de verre grain fin (240).

BOIS CIRÉ : Retirer les couches de cire avec un décireur. Poncer au papier de verre grain fin (240) et dépeussier.

BOIS GRAS (teck...) : Dégraisser à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33. Poncer au papier de verre grain fin (240) et dépeussier.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Remuer le vernis avant et pendant l'emploi.
2. Appliquer la 1ère couche au pinceau dans le sens des veines du bois en évitant les surépaisseurs. Laisser sécher 2h.
3. Poncer légèrement au papier de verre fin (240) et dépeussier avant d'appliquer la 2^{ème} couche. Laisser sécher 24 heures.

TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE | PROTECTION
RENFORCÉE
ANTI-RAYURES

Résistance renforcée **ANTI-RAYURES** avec la Technologie **CERAMIQUE**.

V33 intègre de fines particules de céramiques, ingrédient hautes performances connu pour sa dureté, pour augmenter la résistance du vernis aux rayures et aux taches.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.