

# BONDEX



5L



0,75L

## VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE

### PROPRIÉTÉS

Produit de protection et de décoration pour les parquets intérieurs.  
Produit prêt à l'emploi.  
Formule fluide, transparente, incolore, teintée (teinte variable en fonction des diverses essences de bois).  
Aspect satiné (aspect variable en fonction des diverses essences de bois).  
Ne cloque pas, ne s'écaille pas. Lessivable.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/i) : 140g/L (2010). Ce produit contient 62g/L max COV.



- **Supports** : Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (parquets, marches d'escalier, escalier, plinthes...).
- **Destination** : Intérieur.
- **Outils** : Spalter, pinceau, rouleau.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPECIFICATIONS
Nature de la résine	Résines acryliques et polyuréthanes
État physique	Fluide
Teinte	Incolore, chêne ciré
Aspect	Satiné
Pigments	Oxydes de fer transparent
Point éclair	Non concerné
Sec au toucher	2 heures environ
Recouvrable	8 heures environ
Séchage complet	24 heures environ
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	13m <sup>2</sup> /L

Classification : AFNOR NF 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2.

### PRÉPARATION

Avant l'application du vitrificateur, les parquets devront être traités avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- **en préventif** : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.
- **en curatif** : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.  
Application sur bois secs, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière, de corps gras, de cire et préparés selon les normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).

#### • Sur parquets flottants usés :

Bois à 1 mm d'épaisseur = ponçage impossible.  
Bois à 4 mm = 1 à 2 ponçages.  
Bois à 6 à 10 mm = 2 à 3 ponçages.  
Pour les parquets neufs venant d'être posé attendre 2 mois avant la pose de la vitrification.

- **Sur parquets neufs** : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, brossage, dépoussiérage.
  - **Sur parquets anciens** (revêtement dégradé) : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes). Pour retirer les traces de colles utiliser du XYLOPHENE DECAPANT avant le ponçage.
  - **Sur parquets anciens vitrifiés** : (revêtement non dégradé, système d'entretien) : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules adhérentes non adhérentes). Pour retirer les traces de colles utiliser du XYLOPHENE DECAPANT avant le ponçage.
  - **Sur parquets cirés ou huilés** : appliquer de la cire à parquet.
  - **Sur bois exsudants ou/et durs** : consulter le Service Technique.
- L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.  
Une température supérieure à 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

### APPLICATION

Bien brasser le produit avant emploi et durant application.  
L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 100 à 125 µm humide.  
Appliquer dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant.

Entre les couches : Egrenage à l'abrasif 220-240.

#### Système BONDEX :

3 couches de Bondex Vitrificateur Trafic Intense à raison de 150 à 200g/m<sup>2</sup> environ.

Attendre deux à trois semaines avant la sollicitation du parquet, la remise en place des meubles et des tapis. Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus. L'application accidentelle de couches trop épaisses peut entraîner un ralentissement du temps de séchage.

### RECOMMANDATIONS

**Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.**

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.  
Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.  
Conservé hors de portée des enfants.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Conservé à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.  
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Recommandation** : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base de résines acryliques en phase aqueuse. Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Après ouverture du pot il est fortement conseillé d'utiliser la totalité du produit. Bien refermer l'emballage après utilisation.

Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et la finition doivent être assurées.

Après l'application d'un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le temps de séchage du produit avant l'application de la finition.

La norme NFP 74 - 2011 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système de finition en fonction des supports, des défauts et singularités de certaines essences de bois.

L'incolore peut rehausser la couleur naturelle de certains bois.

La teinte finale dépend de la teinte des bois.

Ne pas appliquer sur des bois traités au préalable avec un hydrofuge.

# VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE

---

Certaines essences de bois, et conceptions d'ouvrages non réalisés dans les règles de l'art, peuvent dégrader un vitrificateur prématurément.

Ne convient pas à l'extérieur.

Ne pas appliquer sur les stations horizontales extérieures en contact avec le sol (terrasses, caillebotis...).

Ne pas appliquer sur parquets cirés, huilés ou sur de la teinture cirante.

Une préparation des fonds doit être faite dans les «règles de l'art» pour les bois dits «à contre fil ou à gros grains sur les parquets neufs et anciens. (utiliser les ponceuses à parquets en 4 passes).

Dans tous les cas le résultat final dépend de la qualité du ponçage.

Appliquer 3 ou 4 couches aux endroits sujets à des passages fréquents.

Malgré les performances des vitrificateurs certaines agressions doivent être évitées.

Pour l'entretien de votre vitrificateur, ne pas employer de nettoyeur à base de solvant.

Ne pas appliquer sur un vernis au solvant.

Ne pas appliquer sur bois décoloré à l'acide oxalique ou acide divers.

Après application d'une teinture, appliquer une 1ère couche fine de vitrificateur.

---

## NETTOYAGE

- Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.
- 

## SÉCURITÉ

Peut être conservé 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel. Bien refermer l'emballage après usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.** Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au **01 57 61 06 90**.

PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.